



**MADERA**

La madera es un material muy empleado para la construcción debido principalmente a que se trata de un material ligero, fácil de trabajar, con buenas propiedades térmicas y acústicas, y de gran belleza.

*Sin embargo se trata también de un material blando, poroso, combustible, higroscópico, deformable, etc., por lo que deberá ser necesariamente protegida contra la intemperie, frenando el paso de la humedad.*

*Además deberá dársele un acabado decorativo mediante la aplicación de pinturas y/ o barnices (protegiéndola contra rozaduras, arañazos, etc.)*

### PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE:

En madera nueva, limpia y seca, es recomendable cepillar y/ o lijar la madera con papel de lija (dos o tres ceros), eliminando posteriormente el polvillo producido. De esta forma se dará mayor uniformidad a la superficie.

En superficies de madera con barniz o esmalte viejo en buen estado, sólo será necesario lavar la superficie con agua y jabón, aclarar bien y dejar secar.

Por el contrario si la madera presenta barniz o esmalte viejo en mal estado, será necesario eliminarlo totalmente aplicando Quitapinturas Eurocolor, para continuar como si de una madera nueva se tratara.

### PRODUCTOS RECOMENDADOS:

#### 1.- SISTEMA PORO ABIERTO / LASUR:

Sobre madera nueva o decapada, aplicación de una primera mano de LENDAXYL FONDO PROTECTOR, para aplicar, a continuación, tras 4-6 horas de secado, 2 manos de LENDAXYL ACABADO SATINADO, incoloro o colores (para exteriores recomendamos siempre la aplicación de al menos una mano de LENDAXYL COLOR), con una dilución, si fuera necesario, del 5-10% con agua y con unos tiempos de secado entre capas de mínimo 3 horas.



## 2.- SISTEMA BARNIZADO TRANSPARENTE:

Sobre madera nueva o decapada, aplicar una primera mano, convenientemente diluida (aprox. 10% con DY-5), a modo de imprimación, de BARNIZ EUROYATES o BARNIZ EUROLUX BRILLANTE o BARNIZ SATINADO. A continuación, y tras 24-48 horas de secado, aplicar 2 manos más de los productos referidos, con una dilución máxima del 5% con DY-5.



Sobre madera ya pintada y en buen estado, limpia y seca, aplicar dos manos de acabado de BARNIZ EUROYATES o BARNIZ EUROLUX BRILLANTE o BARNIZ SATINADO, con una dilución máxima del 5% con DY-5, con un tiempo de secado entre capas de 24 - 48 horas.

## 3.- SISTEMA OPACO (esmaltado):

Aplicar una primera mano de SELLADORA SINTÉTICA con una dilución máxima del 5% con DY-5. A continuación, tras 24-48 horas de secado, tras lijado, aplicar 2 manos de esmalte EUROEXPRESS BRILLANTE, COLORLAC SATINADO o EUROLUX según especificaciones técnicas.



Productos listos al uso. Tiempo de secado entre capas mínimo de 24 horas. Sobre madera ya pintada en buen estado, una vez limpia y seca, se aplicará directamente el esmalte de acabado elegido.

## SISTEMA ALTERNATIVO RECOMENDADO:

- SELLADORA AL AGUA
- EUROEXPRESS ACRÍLICO AL AGUA BRILLANTE
- EUROEXPRESS ACRÍLICO AL AGUA SATINADO
- EUROEXPRESS ACRÍLICO AL AGUA MATE
- COLORLAC AL AGUA



2/2

