

FICHA TÉCNICA

SELLADORA AL AGUA



Nº 12002801



LIMPIEZA AL AGUA



BROCHA



RODILLO



PISTOLA

M²

10-14 m²/L.



1-3 h



24 h



PINTURA AL AGUA



COV

DESCRIPCIÓN:

Imprimación selladora acuosa formulada en base de esteres acrílicos y estireno y pigmentos de máxima calidad, para todo tipo de superficies porosas, especialmente madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅° = 1%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	105 ± 10 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,37 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	56%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	40%
SECADO:	1- 3 horas dependiendo de la absorción del soporte.
REPINTADO:	Mínimo 24 horas.
RENDIMIENTO:	10-14 m²/Litro dependiendo de la porosidad de la superficie (30-40 micras secas)
DILUYENTE:	AGUA
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/g: 30 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: esteres acrílico-estireno.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Gran adherencia.
- Excelente brochabilidad y nivelación.
- Fácil lijado.

APLICACIONES:

Actúa como sellador, evitando los rechupados. Como preparación de puertas, ventanas, muebles de madera en general, etc.

Como preparación previa de paredes y techos de yeso y escayola antes de proceder a su esmaltado.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección.

En caso necesario puede diluirse hasta un 10-15% con agua. No es recomendable realizar diluciones mayores pues disminuiría su capacidad de sellado.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 Litros, 10 L., 3 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

