

FICHA TÉCNICA

Nº 14125701



EUROPLAS
con conservante
ANTIMOHO



DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate en base a copolímeros vinílicos con pigmentos de alta calidad y conservante antimoho que proporciona una película con protección frente al crecimiento de microorganismos, apta para la decoración de paredes y techos de viviendas y locales en general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	SEMI-MATE B₆₀° = 1,8%; B₈₅° = 8%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	65-80 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,56 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	63,30%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	43,10%
SECADO:	Al tacto 30 minutos
REPINTADO:	2-3 horas
RENDIMIENTO:	9-11 m²/Litro (para 50-40 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/a: 30 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros vinílicos.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
 Disolvente: Agua.
 Con conservante antimoho protector de película.

PROPIEDADES:

- Pintura para el pintado de superficies con problemas de contaminación por microorganismos.
- Extraordinaria brochabilidad, nivelación, blancura y cubrición.
- Excelente adherencia.
- Buena lavabilidad (resistencia al frote en húmedo).
- CONTRIBUYE A LAS CERTIFICACIONES LEED, BREEAM y VERDE.

APLICACIONES:

Pintura de uso general sobre todo tipo de superficies de yeso, escayola, pladur, hormigón, cemento y albañilería en general, donde se quiera obtener una decoración de máxima calidad en interiores, con conservante antimoho protector de película.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase antes de su empleo, hasta su homogeneización.

Las superficies a pintar deberán estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó pistola, en caso necesario diluir hasta el 10% para no disminuir la protección antimoho de película seca. Aplicar al menos dos capas de producto.

Sobre superficies atacadas por microorganismos (mohos, algas, etc.) se efectuará una limpieza con una solución de lejía al 10% en agua, con ayuda mecánica de cepillo, estropajo, etc. (no basta con chorrear) y aclarar posteriormente con agua limpia. Dejar secar completamente antes de aplicar EUROPLAS con conservante antimoho.

Superficies nuevas: Sobre superficies con falta de consistencia, fijar con imprimación AGUACRYL. Deberán aplicarse un mínimo de 2 capas de producto EUROPLAS con conservante antimoho, la 1ª diluida al 10% con agua y la 2ª al uso o con máximo 5% con agua.

Superficies con viejas pinturas: Eliminar las partes mal adheridas, corregir las imperfecciones mediante lijado y aplicar 2 manos de EUROPLAS con conservante antimoho en las condiciones descritas en el apartado anterior.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Producto no considerado peligroso. Puede solicitar la FICHA de SEGURIDAD del producto.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 Litros, 10 L., 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

