

Informe Nº: 074318-3		Fecha de recepción: 8 de mayo de 2018 Fecha de finalización: 25 de julio de 2018 Fecha de emisión: 27 de julio de 2018
		Página 1 de 1
Cliente:	INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.	
Persona de contacto:	INMACULADA RECALDE DEL VIGO	
Dirección:	Barrio de Aguirre, nº5	
Población:	48480 ARRIGORRIAGA (Bizkaia)	

Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos según UNE-EN ISO 11998:2007

Condiciones de secado: 28 días a 23°C y 50 %hr
Densidad del recubrimiento seco (Anexo A): $(1,68 \pm 0,13)$ g/cm³
Número de ciclos realizados: 200
Ensayo realizado por: Laura Garrido

Referencia	Probeta	L, Pérdida de masa del recubrimiento por unidad de área (g/m ²)	Ldft, Pérdida media de espesor de película (µm)	CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-EN 13300:2002
EUROPLAS E-22	1	74,0018	42,43	CLASE 3
	2	73,3402	45,17	
	Media	73,6710	43,80	
	Incertidumbre (K=2)	0,6756	2,75	

“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%”.