

FICHA TÉCNICA

Nº 30011005



DY-5



BROCHA



RODILLO



PISTOLA


 INTERIOR
EXTERIOR

 10-12 m²/L


4-6 h.



24 h



COVS

EUROEXPRESS

BASE TR (Transparente)

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético formulado a base de resinas ESPECIALES de altos sólidos, destinado a la obtención de colores intensos en Máquina Tintométrica. Producto de máxima garantía y calidad tanto en EXTERIORES como en INTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	BRILLANTE B_{60°} = >80%
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	65 ± 5 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,00 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	51 ± 0,5%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	48 - 49%
SECADO a 20°C:	4- 6 horas
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	10-12 m²/Litro.
DILUYENTE:	DY-5
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/d: 300 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas sintéticas especiales de altos sólidos.

Disolvente: White Spirit.

PROPIEDADES:

- Extraordinario brillo.
- Excelente adherencia, dureza y elasticidad.
- Magnífica brochabilidad, nivelación y cierre.
- Nula formación de burbuja en aplicación.
- Máxima resistencia a la intemperie, lavado, grasas y disolvente.

APLICACIONES:

Obtención de colores intensos en Máquina Tintométrica.

Para EXTERIORES e INTERIORES.

Protección y decoración de superficies de metal, madera y otros materiales convenientemente sellados ó imprimados donde se requiera un acabado y resistencia extraordinarios.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Puede aplicarse a brocha, a rodillo o equipo de proyección adecuado. La pintura, una vez obtenido el color en Máquina Tintométrica, queda **lista al uso**.

Si este **EUROEXPRESS BASE TR** coloreado en Máquina Tintométrica va a ser utilizado como producto para uso exclusivo en instalaciones reguladas por el Real Decreto 117/2003, pueden emplearse equipos de proyección, diluyendo adecuadamente el producto con diluyente DY-5.

Superficies metálicas: eliminar el óxido e imprimir convenientemente, excepto con **Superterreno al disolvente, Orfamin Phos I y Orfamin Phos II**.

Superficies de madera nueva, imprimir con nuestra **SELLADORA SINTÉTICA**; una vez transcurridas 24 horas lijar la superficie y aplicar 2 manos de pintura, dejando entre ellas un tiempo de repintado de 24 horas.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 o DY-2 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 3 Litros y 750 ml.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

