

FICHA TÉCNICA

BARNIZ EUROYATES

Nº 10001000



DESCRIPCIÓN:

Barniz formulado a base de resinas alquídicas modificadas con aceites secantes y uretanados protegido con filtro de rayos U.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	BRILLANTE B60° = >100%
COLOR:	INCOLORO
VISCOSIDAD (20°C):	150''-180'' (Copa Ford, nº4)
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	0,92 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	54%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	44,90%
SECADO:	3-4 horas
REPINTADO:	24-48 horas
RENDIMIENTO:	12-14 m²/Litro.
DILUYENTE:	DY-2 o DY-5
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/e: 400 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas alquídicas
 Disolvente: White Spirit.

PROPIEDADES:

- Gran elasticidad y dureza.
- Máxima resistencia a la intemperie y radiación solar, con protección de rayos ultravioletas.
- Extraordinaria brochabilidad y nivelación.
- Excelente brillo.

APLICACIONES:

Está especialmente indicado para la protección y decoración de toda clase de superficies de madera expuestas al exterior y a los ambientes marinos, tales como embarcaciones, ventanas, persianas, barandillas, etc. y en general para toda la madera expuesta a los máximos rigores.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a barnizar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Sobre **superficies nuevas** lijar suavemente para quitar el repelo y desempolvar.
1ª mano dilución hasta un máximo del 10% con DY-2 ó DY-5.

En intervalos de 24-48 horas, aplicación de una 2ª y 3ª mano diluidas hasta un 5% con diluyente DY-2 ó DY-5.

En **maderas ya barnizadas** con anterioridad, eliminar el barniz viejo por lijado, decapado u otro método, y proceder como si de madera nueva se tratara.

No aplicar en horas extremas de calor, para evitar burbujas.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-2 o DY-5 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 3 L., 0,750 L. y 0,375 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

