

FICHA TÉCNICA

EUROCOLOR CANCHAS

Nº 15007954



LIMPIEZA
AL AGUA



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



PRODUCTO
NUEVO



SUELOS



7-9 m²/L



30 min



6-12 h



PINTURA
AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Pintura en base agua, especialmente formulada para el pintado y señalización de instalaciones deportivas de interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ACABADO (UNE-EN ISO 2813): | MATE B ₈₅ ° = 1,7% |
| COLOR: | Blanco, Verde, Siena, Gris, Rojo tenis y Azul Ral 5015 |
| VISCOSIDAD (20°C): | 90 ± 10 PS |
| DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1): | 1,43-1,45 gr/ml. ± 0,03. |
| EXTRACTO SECO EN PESO: | 58,80% |
| EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: | 40,30% |
| SECADO: | Al tacto 30 minutos. |
| REPINTADO: | 6 - 12 horas. |
| RENDIMIENTO: | 7- 9 m ² /Litro (para 55-45 micras secas). |
| DILUYENTE: | Agua |
| Máx. COV, 2004/42/CE: | Cat. A/i: 140 gr/L. |

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.

Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo y óxidos de hierro de alta calidad.

Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Fácil aplicación.
- Buena resistencia a la abrasión y al agua.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- Buena dureza.

APLICACIONES:

Es excelente para el pintado de suelos de canchas de tenis, baloncesto, etc..., ya sean de cemento, hormigón, asfalto, etc. así como para el pintado de madera o superficies metálicas adecuadamente imprimadas.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- * Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- * Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado.
- * Deberán ser consistentes, sin zonas con material suelto o con falta de cohesión. Si esto no ocurriera deberán consolidarse mediante la aplicación de una imprimación consolidante tipo Pliofix o Aguacryl.
- * En el caso de superficies de hormigón y cemento, esperar 28 días hasta su completo fraguado.
- * Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.
- * Deberán aplicarse mínimo dos manos de producto, con una dilución del 10-15% para la primera mano, y del máximo 5% para la segunda.
- * No aplicar con temperatura ambiente ni del soporte inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C, ni con amenaza de lluvia.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 15 L. y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

