



EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.08.03/6


Fecha última revisión: Enero 2018

FICHA TÉCNICA

EUROMAGIC AQUA



Nº 12001901



DESCRIPCIÓN:

Esmalte al agua acabado brillante de uso general en la protección y decoración de superficies metálicas tanto en exteriores como en interiores, sin necesidad de aplicación de imprimación previa.

- Protección anticorrosiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	BRILLANTE (B_{60°}= 70-85%)
COLOR:	<i>Blanco, Gris, Verde, Rojo óxido, Marrón y Negro</i>
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	90 ± 10 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,10-1,15gr/ml. ± 0,03 según color
EXTRACTO SECO EN PESO:	47,82% (blanco)
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	38,95% (blanco)
SECADO:	2 horas
REPINTADO:	6 horas
RENDIMIENTO:	10 – 12 m²/L. (para 30-35 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/d: 130 gr/L.

CERTIFICACIONES:

RESINA PLIOTECH® basadas en tecnología “Hydrophobic Dispersion Technology”



COMPOSICIÓN:

Ligante: Dispersión estireno acrílica.
Pigmento: Bióxido de Titanio, óxidos de hierro.
Diluyente: Agua.

PROPIEDADES:

- Excelente resistencia al agua. Protección contra la corrosión.
- Secado rápido.
- Alto brillo.
- Buen balance dureza-flexibilidad
- Aplicación directa sobre metal. No precisa imprimación (DTM).
- Baja emisión de COV (<35 g/L.).

APLICACIONES:

Para EXTERIORES e INTERIORES sobre superficies metálicas en general (hierro, aluminio, cobre, galvanizado, superficies ligeramente oxidadas, etc.), donde se requiera una protección anticorrosiva con acabado brillante. Pintado de verjas, vallas, puertas de garaje, etc.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

- ***Sobre superficies metálicas no pintadas:***

Se puede aplicar directamente, sin necesidad de imprimación. Si la superficie presenta óxido, ésta deberá lijarse suavemente a fin de eliminar el óxido suelto o mal adherido.

A continuación se aplicarán dos capas a brocha, rodillo ó pistola, pudiendo diluir el producto hasta un 10% con agua para la 1ª mano, con el fin de facilitar su penetración y anclaje, y al uso o 5% para la segunda, en caso necesario.

- En el caso de ***superficies de madera***, recomendamos aplicar una primera mano de Selladora al Agua.
- ***Sobre superficies ya pintadas en mal estado***, deberán eliminarse los restos de óxido y pintura vieja mal adherida si existieran, mediante cepillado con cepillo de púas. Después proceder según lo descrito anteriormente.
- ***Sobre superficies pintadas pero en buen estado***, será suficiente su lavado con agua, dejando secar la superficie perfectamente antes de proceder a su pintado como si de una superficie nueva se tratara.

Si fuera necesario lijar suavemente la superficie pintada para favorecer el anclaje del Euromagic Aqua. No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

