CIDEMCO
CENTRO TECNOLÓGICO

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
http://www.cidemco.es

Nº INFORME SIMPLIFICADO 20035

FECHA EMISIÓN:	**5 de noviembre 2008**
FECHA RECEPCION:	**1 de octubre 2008**

CLIENTE:	**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.L.**	**SOLICITANTE:**	**INMACULADA RECALDE**
DIRECCIÓN:	**Barrio de Aguirre, N.º5 – Apartado 12 48480 ARRIGORRIAGA (Vizcaya)**		
REFERENCIAS:	**«EUROPLAS E-20», «SUPERMATE E-76» y «EUROPLAS E-50»**		
MATERIAL ENTREGADO:	**MUESTRAS DE PINTURA**		

NORMA	TÍTULO	REFERENCIA	RESULTADO	
			Pérdida media de espesor de película (µ)	Clasificación según UNE-EN 13300:2002
UNE-EN ISO 11998:2007	Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos	«EUROPLAS E-20»	8	2
		«SUPERMATE E-76»	8	2
		«EUROPLAS E-50»	15	2

CENTRO TECNOLÓGICO CIDEMCO TEKNOLOGI IKERTEGIA

Javier GARCÍA JACA
Director Dpto. Materiales

- Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.
- La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.
- Este informe no podrá ser reproducido de forma parcial sin la autorización por escrito de CIDEMCO.