

FICHA TÉCNICA

BASE TR SATINADOS

Nº 30006001



DESCRIPCIÓN:

Pintura FACHADAS al agua formulada en base a copolímeros de gran adherencia, impermeable a la humedad, que permite obtener una amplia gama de colores de alta intensidad (máxima cromaticidad) dentro del sistema tintométrico **Europint Mix** COLOR.
 Con conservante antimoho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	SATINADO B_{60°} = <25%
VISCOSIDAD (20°C):	60- 70 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,12 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	42,80%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	36,60%
SECADO:	Al tacto 30- 45 minutos
REPINTADO:	3- 4 horas
RENDIMIENTO:	7,5-10 m²/Litro (para 50-40 µm secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 gr/L.

COMPOSICIÓN:

LIGANTE: Emulsión copolímera.
 DISOLVENTE: Agua.

PROPIEDADES:

- Base transparente que permite obtener la gama de colores más intensos dentro del sistema tintométrico adoptado por **I. Q. EUROCOLOR, S. A.**, mediante su combinación con los colorantes disponibles dentro de dicho sistema.
- Colores totalmente estables a la luz y agentes atmosféricos.
- Total impermeabilidad al agua
- Transpirable al vapor de agua.
- Proporciona una película con conservante antimoho.

APLICACIONES:

Para FACHADAS e INTERIORES donde se requieran excelentes acabados satinados.

Sobre paramentos de cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, estuco, escayola, madera, etc.

En superficies con problemas de adherencia debe imprimirse con la emulsión acrílica AGUACRYL.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo ni grasa y sin restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia.
- Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección, con una dilución máxima recomendada del 5% con agua. Se aplicarán al menos 2 capas de pintura.
- Sobre superficies con falta de consistencia aplicar una primera mano de imprimación consolidante acrílica AGUACRYL.
- No aplicar con lluvia, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 5° C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 12 litros, 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

