

FICHA TÉCNICA

Nº 15006901

EUROCOLOR SPORT



LIMPIEZA
AL AGUA



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



SUELOS



7-9 m²/L



30 min



24 h



PINTURA
AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Pintura para instalaciones deportivas, especialmente formulada con resinas acrílicas en emulsión acuosa y pigmentos de máxima calidad, de gran resistencia a la abrasión y lluvia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|--|
| ACABADO (UNE-EN ISO 2813): | SEMI-MATE B₈₅° = 20,50%; B₆₀° = 5,10% |
| COLOR: | Blanco, Verde frontón, Siena Ral 3009, Gris Ral 7038 y Rojo Tenis |
| VISCOSIDAD (20°C): | 45- 55 PS (según color) |
| DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1): | 1,33-1,36 gr/ml. ± 0,03 según color. |
| EXTRACTO SECO EN PESO: | 54,95% (según color) |
| EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: | 39% (según color) |
| SECADO: | Al tacto 30 minutos. |
| REPINTADO: | 24 horas. |
| RENDIMIENTO: | 7- 9 m²/Litro (para 55-45 micras secas). |
| DILUYENTE: | Agua |
| Máx. COV, 2004/42/CE: | Cat. A/i: 140 gr/L. |

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas acrílicas puras.
 Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo y óxidos de hierro de alta calidad.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Extraordinaria adherencia.
- Gran resistencia a la abrasión y al agua.
- Muy buena cubrición y fácil aplicación.
- Secado y endurecimiento rápido.

APLICACIONES:

Es excelente para el pintado de suelos de canchas de tenis, baloncesto, paredes de frontones, etc..., ya sean de cemento, hormigón, asfalto, etc. así como para el pintado de piscinas de cemento.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- * Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- * Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado.
- * Deberán ser consistentes, sin zonas con material suelto o con falta de cohesión. Si esto no ocurriera deberán consolidarse mediante la aplicación de una imprimación consolidante tipo Pliofix o Aguacryl.
- * En el caso de superficies de hormigón y cemento, esperar 28 días hasta su completo fraguado.
- * Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo o pistola.
- * En caso necesario puede diluirse con agua hasta un 10 -15%.
- * A las 24-48 horas puede transitarse por las superficies pintadas, a los 5 días usar las pistas, y en caso de piscinas, 15 días para llenar de agua.
- * No aplicar con temperatura ambiente ni del soporte inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C, ni con amenaza de lluvia.

(Consultar con departamento técnico para aplicaciones especiales).

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpia los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 15 L. y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

