

**FICHA TÉCNICA**

**DECORLITE PLUS**



Nº13001701



**DESCRIPCIÓN:**

Pintura mate al disolvente para superficies de mampostería exteriores a base de resinas de PLIOLITE®.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>MATE B<sub>85</sub>° = 1%</b>
<b>COLOR:</b>	<b>BLANCO</b>
<b>VISCOSIDAD (20°C):</b>	<b>75-90 PS</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>1,55 gr/ml.</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>70%</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>47%</b>
<b>SECADO:</b>	<b>30 min. – 60 min.</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>16-24 h.</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>8-11 m<sup>2</sup>/L. (para 40-60 micras secas)</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>DY-5 ó White spirit</b>
<b>CLASIFICACIÓN EN 1062.1:</b>	<b>G<sub>3</sub> E<sub>3</sub> S<sub>1</sub></b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/c: 430 gr/L.</b>

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Resinas de Pliolite®.  
 Pigmento: Bióxido de Titanio Rutilo, extenders.  
 Disolventes: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.

**PROPIEDADES:**

- Gran adherencia sobre todo tipo de superficies de mampostería.
- Muy buen poder cubriente.
- Microporosa. Transpirable e Impermeable.
- Lavable. Autolimpiable.
- Excelente durabilidad. Insensible a la alcalinidad del soporte
- Aplicable a bajas temperaturas y altos grados de humedad.

## APLICACIONES:

En exteriores, sobre superficies de hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. en trabajos nuevos y en trabajos de mantenimiento, conservación o restauración.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta su homogeneización.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección, al uso o con una dilución máxima del 2% con DY-5.

En el caso de soportes contaminados por mohos, hongos, etc., o con presencia de eflorescencias salinas, deberán ser eliminadas previa aplicación del producto DECORLITE PLUS (consultar con Departamento Técnico).

Debe aplicarse sobre soportes sanos, secos, sin polvo ni grasas. Se eliminarán por chorreo, cepillado ú otro medio, las pinturas viejas en mal estado o partes mal adheridas. Puede aplicarse como mano de imprimación, para fijar la superficie, con una dilución máx. del 2% con DY-5.

**NOTAS:** Se sirve en color blanco. Puede ser tintado con colorantes universales hasta un 3% máximo. Evitar su aplicación sobre yesos y derivados, madera y metales, sin previamente imprimir, bien con el propio producto DECORLITE, o con los productos recomendados para cada caso. Las siguientes manos se darán al uso o con una dilución máxima del 2% con DY-5.

**LOS RECUBRIMIENTOS PARA SUPERFICIES DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PLIOLITE NO CONTIENEN NINGÚN INGREDIENTE CAPAZ DE FOMENTAR LA PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS.**

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 o White Spirit inmediatamente después de su uso.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 15 L., 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362  
[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com) [www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

