

**FICHA TÉCNICA**

**TAPAMANCHAS al agua**

Nº 12003810



LIMPIEZA AL AGUA



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



INTERIOR



6-8 m<sup>2</sup>/L



30 min



6 h



PINTURA AL AGUA



COVS

**DESCRIPCIÓN:**

Pintura aislante de manchas mate al agua para la decoración de interiores.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>MATE B<sub>85</sub>° = 1,5%</b>
<b>COLOR:</b>	<b>BLANCO</b>
<b>VISCOSIDAD (20°C):</b>	<b>110- 125 PS</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>1,38 ± 0,03 g/ml.</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>58,30%</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>42,45%</b>
<b>SECADO:</b>	<b>30 min.</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>Mínimo 6 horas</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>6 - 8 m<sup>2</sup>/Litro. (para 70-50 micras secas)</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>Agua</b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/i: 140 gr/L.</b>

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Resinas acrílicas.  
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.  
 Disolvente: Agua.

## PROPIEDADES:

- Alto poder aislante de manchas
- Buena cubrición y blancura.
- Lavable.
- Acabado Mate.
- Fácil aplicación.

## APLICACIONES:

Pintura de fondo y acabado para paredes y techos de interior, especialmente diseñada para el aislamiento y cubrición de fondos sucios y manchas de:

*humo, hollín, nicotina, aceite y grasas, rotuladores, café, manchas secas de humedad, etc.*

Puede aplicarse sobre soportes de yeso, cemento, madera, pladur, pinturas viejas, etc.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa, así como consolidadas (si no fuera así se deberá aplicar una imprimación consolidante de soportes tipo AGUACRYL o PLIOFIX).

Puede aplicarse a brocha, rodillo o airless, con una dilución máx. del 5% con agua para la primera mano, y sin dilución para la segunda, con un intervalo de secado entre manos de al menos 6 horas.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 10 L. y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

