

FICHA TÉCNICA

EUROCRYL SATINADO

Nº 13001901



DESCRIPCIÓN:

Pintura FACHADAS al agua en base a un copolímero especial emulsionado de gran adherencia, impermeable a la humedad. Proporciona una película con conservante antimoho. Acabado Satinado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	Satinado B₆₀° = 15% (blanco)
COLOR:	Blanco y C/ Colores*
VISCOSIDAD (20°C):	75 - 85 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,20- 1,32 gr/ml. ± 0,03 según color
EXTRACTO SECO EN PESO:	58,10% (blanco)
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	46% (blanco)
SECADO:	Al tacto 30´.
REPINTADO:	3-4 horas
RENDIMIENTO:	7,5-10 m²/Litro según la rugosidad de la superficie. (para 60-45 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
CLASIFICACIÓN EN 1062.1:	G₂ E₃ S₁ V₂ W₃
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 gr/L.

* C/ Colores: Blanco, Hueso, Negro Lápiz, Arena, Ocre, Pardo, Cuero, Txoko, Gris Piedra, Gris Plomo, Verde Aceituna, Salmon Oscuro, Rojo Turco, Negro, Verde Frontón, Verde Carruajes, Azul Oscuro, Amarillo y Rojo Bermellón.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Emulsión Copolímera.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo y pigmentos alta calidad.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia.
- Extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos.
- Excelente brochabilidad, nivelación, cubrición y blancura.
- Proporciona una película con conservante antimoho.
- Lavable con agua y jabón.
- Ignífuga.
- Carta propia de colores Eurocryl resistentes al exterior.
- Dispone de bases para poder ser coloreadas en el sistema tintométrico ***Europint Mix Color***.

APLICACIONES:

Para FACHADAS e INTERIORES donde se requieran excelentes acabados satinados sedosos.

Sobre paramentos de cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, estuco, escayola, madera, etc.

En superficies con problemas de adherencia debe imprimarse con la emulsión acrílica AGUACRYL.

NORMAS DE APLICACIÓN:

En general, las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, grasas, libres de eflorescencias (salitres) y mohos y sin restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia.

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó pistola. En caso necesario diluir máximo 5% con agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Superficies nuevas de hormigón, cemento, esperar mínimo 28 días hasta su fraguado total.

Eliminar suciedad, grasas, eflorescencia y mohos. En superficies muy pulidas, lijar la superficie para abrir el poro, limpiando el polvo generado.

Aplicar una mano, a modo de imprimación, de imprimación acrílica Aguacryl o Pliofix, para a continuación, acabar con un mínimo de dos manos de Eurocryl Satinado.

Superficies ya pintadas. Si la pintura está en buen estado y tiene poro, limpiar la superficie y aplicar directamente mínimo dos manos de Eurocryl Satinado. Si no presenta porosidad (pinturas brillantes y satinadas), lijar la superficie para abrir el poro y favorecer la penetración y adherencia. Limpiar el polvo generado y aplicar mínimo dos manos de Eurocryl Satinado.

Si la pintura está en mal estado, con desconchados y falta de adherencia, eliminar las partes defectuosas o mal adheridas, el polvo, suciedad, para proceder a continuación como si de una superficie nueva se tratara.

Para cualquier tipo de garantía de producto, el soporte debe estar imprimado con Aguacryl o Pliofix.

No aplicar con lluvia, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 5°C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 13 L, 4 L., y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

