

**FICHA TÉCNICA**

**EUROCRYL SUPER-MATE**  
**Base D**

Nº 30003001



LIMPIEZA  
AL AGUA

BROCHA

RODILLO

PISTOLA

INTERIOR  
EXTERIOR

CONSERVANTE  
ANTIMOHNO

7,5-9 m<sup>2</sup>/L.

30 min.

3-4 h.

COVS

PINTURA  
AL AGUA

**DESCRIPCIÓN:**

Pintura plástica mate para exteriores 100% acrílica, con conservante antimoho de película, especialmente formulada para su utilización en el sistema tintométrico **Europint Mix<sub>COLOR</sub>** con el fin de obtener una amplia gama de colores, no realizables con el propio producto Eurocryl Super Mate (Base P).

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	Mate B <sub>85°</sub> <2%
<b>VISCOSIDAD (20°C):</b>	95- 105 PS
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	1,33 gr/ml. ± 0,03
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	51,60%
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	35,65%
<b>SECADO:</b>	Al tacto 30 minutos.
<b>REPINTADO:</b>	3-4 horas
<b>RENDIMIENTO:</b>	7,5-9 m <sup>2</sup> /Litro según la rugosidad de la superficie (para 50-40 micras secas)
<b>DILUYENTE:</b>	Agua
<b>CLASIFICACIÓN EN 1062.1:</b>	G <sub>3</sub> E <sub>3</sub> S <sub>1</sub>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	Cat. A/c: 40 gr/L.

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Resina 100% acrílica.  
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.  
 Disolvente: Agua.

## PROPIEDADES:

- Permite obtener una amplia gama de colores dentro de los realizables en el sistema tintométrico **Europint MixCOLOR**, colores estables, resistentes a los agentes atmosféricos, de gran impermeabilidad al agua y permeables al vapor de agua.
- Con conservante antimoho protector de película.
- Gran brochabilidad y nivelación.
- Elevada penetrabilidad.

## APLICACIONES:

Para FACHADAS e INTERIORES donde se requieran tratamientos de impermeabilidad, sobre paramentos de yeso, cemento, hormigón, piedra, ladrillo, etc. Muy adecuado para fachadas de hormigón. Con conservante antimoho protector de película.

En superficies con problemas de adherencia se recomienda imprimir con emulsión acrílica AGUACRYL.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó pistola, recomendando no diluirlo por encima del 10% con agua.

En superficies con problemas de mohos deberán sanearse las mismas previa aplicación del producto BASE D EUROCRYL SUPER-MATE (lavado con solución de lejía al 10% en agua, y aclarado con agua limpia).

En el caso de existir *eflorescencias salinas*, éstas deberán cepillarse enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico en 10% en agua. Aclarar con agua limpia y dejar secar perfectamente.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Superficies nuevas de hormigón, cemento, esperar mínimo 28 días hasta su fraguado total.

Eliminar suciedad, grasas, eflorescencias y mohos. En superficies muy pulidas, lijar la superficie para abrir el poro, limpiando el polvo generado.

Aplicar una mano, a modo de imprimación, de imprimación acrílica Aguacryl o Pliofix, para a continuación, acabar con un mínimo de dos manos de BASE D Eurocyl Super-Mate.

Superficies ya pintadas. Si la pintura está en buen estado y tiene poro, limpiar la superficie y aplicar directamente mínimo dos manos de BASE D Eurocyl Super-Mate. Si no presenta porosidad (pinturas brillantes y satinadas), lijar la superficie para abrir el poro y favorecer la penetración y adherencia. Limpiar el polvo generado y aplicar mínimo dos manos de BASE D Eurocyl Super-Mate.

Si la pintura está en mal estado, con desconchados y falta de adherencia, eliminar las partes defectuosas o mal adheridas, el polvo, suciedad, para proceder a continuación como si de una superficie nueva se tratara.

No aplicar con lluvia, riesgo de lluvia o helada, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.

### **LIMPIEZA de ÚTILES:**

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

### **CONSEJOS DE PRUDENCIA:**

**Producto no considerado peligroso.** No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

### **INFORMACIÓN de SEGURIDAD:**

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

### **ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:**

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 12 Litros, 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
*Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos*  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

