

FICHA TÉCNICA

Nº15004901

**EUROVIAL METACRILATO**

DY-8



PISTOLA



ADHERENCIA



SUELOS

3 - 6 m²/L

10 min.



COVS

DESCRIPCIÓN:

Pintura formulada a base de resinas acrílicas especiales adecuada para la señalización horizontal de tráfico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	Mate B₆₀^o = <4%
COLOR:	Blanco, Gris, Amarillo Ral 1003, Verde frontón, Rojo Bermellón y Rojo Óxido
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	75 - 92 KU ± 5 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,35-1,45 gr/ml. ± 0,03 según color
EXTRACTO SECO EN PESO:	64% ± 5%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	42% ± 5%
SECADO:	Al tacto 5-10 minutos
RENDIMIENTO:	3-6 m²/Litro. En la práctica hay que tener en cuenta la irregularidad del soporte y pérdida en la aplicación.
DILUYENTE:	DY-8
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/i: 500 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas acrílicas puras

Pigmento: Bióxido de titanio tipo Rutilo, óxidos de hierro y pigmentos de alta resistencia a la alcalinidad.

Disolvente: Hidrocarburos aromáticos

PROPIEDADES:

- Excelente resistencia a la abrasión del tráfico rodado y peatonal así como a los agentes agresivos de la intemperie.
- Excelente cubrición y rápido secado.
- Gran adherencia.

APLICACIONES:

Para el pintado de líneas de tráfico y cruces de peatones en vías urbanas, marcas viales, señalización de bordillos, postes, carreteras, autopistas, aeropuertos, etc.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Aplicación pistola sobre soportes sanos, secos y limpios de polvo y grasa.

Sobre superficies de cemento y/ u hormigón nuevas, al objeto de abrir su poro y regular su alcalinidad, deberá aplicarse nuestro producto NP-400/I.

Para su aplicación diluir el producto hasta la viscosidad de 50-60 segundos (Ford nº4) con Diluyente DY-8 (10 - 15% de DY-8).

Sobre suelos sin poro proceder a un tratamiento ácido o granallado del mismo previa aplicación del producto EUROVIAL METACRILATO.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-8 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Fácilmente Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 15 Litros y 3 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

