

FICHA TÉCNICA

Nº13006700



REVESTIMIENTO FLEXIBLE RUGOSO


DESCRIPCIÓN:

Revestimiento impermeabilizante al agua de FACHADAS de capa gruesa con acabado rugoso de alta calidad flexible, formulado a base de resina acrílica 100%, que proporciona una excelente protección y embellecimiento, tanto en paramentos exteriores como interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO UNE-EN ISO 2813:	MATE RUGOSO B₈₅^o < 5%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	600 – 750 PS
DENSIDAD (a 20°C) UNE-EN ISO 2811-1:	1,72 gr/ml.±0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	78%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	62,20%
SECADO:	Al tacto 3-4 horas.
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	1,5- 3 m²/L. dependiendo de la superficie a revestir y la forma de aplicación (para 200-400 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
CLASIFICACIÓN EN 1062.1:	G₃ E₄ S₃
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat A/c: 40 gr/L.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, absorción, etc... pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento...

COMPOSICIÓN:

Ligante: Acrílico puro.
 Pigmento: Bióxido de titanio y óxidos de hierro.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Excelente impermeabilidad.
- Flexible.
- Gran adherencia y dureza.
- Buena resistencia a los álcalis.
- Fácil aplicación.
- Disimula las imperfecciones del soporte.

APLICACIONES:

Puede aplicarse sobre cemento, hormigón, ladrillo, yeso, piedra natural y superficies de hierro debidamente imprimadas.

Sus campos de aplicación son preferentemente las FACHADAS de todo tipo de edificios, tanto nueva construcción como aquellas en proceso de restauración procurándoles protección, embellecimiento e impermeabilidad. Debido a su flexibilidad, se adapta a las imperfecciones del soporte formando un film continuo, sin fisuras.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase antes y durante su utilización.

Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó equipo de proyección. En caso necesario diluirlo un máximo del 5% con agua.

Superficies nuevas: la superficie debe estar fraguada, seca, limpia, desoxidada, libre de polvo y/o grasa, mohos y algas u otros contaminantes, así como convenientemente imprimada. Recomendamos la aplicación de imprimación acrílica AGUACRYL diluida 1:3 / 1:5 con agua.

Superficies ya pintadas: si la pintura vieja está *bien adherida*, cepillarla para eliminar polvo y partículas sueltas y proceder según lo descrito para superficies nuevas.

Si la *pintura vieja* está en *mal estado, es pintura al temple o a la cal*, deberá eliminarse mediante cepillado o limpieza con agua a alta presión. Una vez seca se deberá proceder como si de una superficie nueva se tratara.

En todos los casos deberán repararse convenientemente las imperfecciones del soporte existentes.

No debe aplicarse nunca lloviendo, ni con amenaza de lluvia, ni a pleno sol, ni tampoco a temperaturas inferiores a 5°C. Tanto si las superficies son nuevas ó viejas, deben encontrarse en buen estado, limpias, secas, desoxidadas, desengrasadas e imprimadas adecuadamente.

En determinados casos puede ser necesario humedecer las superficies a pintar tanto más cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, para evitar una rápida absorción.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

