

FICHA TÉCNICA **EUROPLAS E-62** **EPD**
Nº 14062901 **con conservante antimoho** INTERNATIONAL EPD SYSTEM



DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica formulada a base de resinas en dispersión acuosa y pigmentos de alta calidad, concebida para la decoración de interiores con acabados extra mates de máxima calidad, proporcionando una película con conservante antimoho. Antisalpicado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅° = 2,7%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	105 - 115 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,48 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	60,60%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	41,30%
SECADO:	Al tacto 30 minutos
REPINTADO:	2-3 horas
RENDIMIENTO:	8,5-10,5 m²/Litro (para 50-40 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/a: 30 gr/L.

CERTIFICACIONES:

- *Ensayos de resistencia al frote húmedo y de aptitud al lavado según NORMA UNE-EN ISO 11998:2007, clase 2, nº de informe 107658-1 (26/07/2023), certificado por TECNALIA.*

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros vinílicos.
Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Excelente cubrición y blancura.
- Muy buena brochabilidad y extensibilidad.
- Bajo salpicado en aplicación rodillo.
- Gran rendimiento.
- Muy buena lavabilidad: **Clase 2** (*pérdida de espesor de película para la clase 2: de 5 a 20 micras; pérdida media para el producto: 8,18 micras*)
- Excelente en repasos.
- Con conservante antimoho.
- CONTRIBUYE A LAS CERTIFICACIONES LEED, BREEAM y VERDE.

APLICACIONES:

Pintura de uso general sobre todo tipo de superficies de yeso, escayola, hormigón, cemento y albañilería en general, donde se quiera obtener una decoración extra mate de máxima calidad en interiores.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase antes de su empleo hasta su homogeneización.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasas ni otros contaminantes como mohos, algas, salitres, etc.

Cepillar, si es necesario, para eliminar las partículas sueltas o mal adheridas.

Sobre *superficies poco consistentes*, muy absorbentes o muy alcalinas se deberá aplicar una primera mano de imprimación acrílica AGUACRYL, diluida convenientemente con agua (de 3-5 partes de agua por 1 de Aguacryl).

Sobre *superficies satinadas* o con falta de poro, lijar suavemente antes de la aplicación de AGUACRYL.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Deberán aplicarse al menos dos manos de producto, con una dilución recomendada del 10% con agua para la primera mano, y con un máximo del 5% para las siguientes.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5°C, ni sobre soportes muy calientes ($T^a > 30^{\circ}\text{C}$).

Se recomienda no lavar las superficies pintadas hasta pasados mínimo 28 días.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpia los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Producto no considerado peligroso. Puede solicitar la FICHA de SEGURIDAD del producto.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 Litros, 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

