

FICHA TÉCNICA

DECORLITE PROFESIONAL



Nº 13001803



DESCRIPCIÓN:

Pintura mate al disolvente a base de resinas de PLIOLITE® indicada para la protección y decoración de superficies de mampostería en exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅° = 2%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	135 ± 15 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,65 ± 0,03 gr/ml.
EXTRACTO SECO EN PESO:	76,5%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	52,5%
SECADO:	Tacto 1 hora
REPINTADO:	24 h.
RENDIMIENTO:	8 - 9,5 m²/L.
DILUYENTE:	DY-5
CLASIFICACIÓN EN 1062.1:	G₃ E₃ S₁
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 430 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas de Pliolite®.
 Pigmento: Bióxido de Titanio Rutilo, extenders.
 Disolventes: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.

PROPIEDADES:

- Gran adherencia sobre todo tipo de superficies de mampostería.
- Muy buen poder cubriente.
- Microporosa, buena penetrabilidad.
- Lavable. Autolimpiable.
- Resistente a fondos alcalinos.
- Transpirable e impermeable.

APLICACIONES:

En exteriores, sobre superficies de cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. en trabajos nuevos y en trabajos de mantenimiento, conservación o restauración.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Batir bien el contenido del envase antes de su empleo.

En caso de superficies con presencia de cal, temple, etc., será imprescindible fijar dicha superficie antes de proceder al pintado de la misma, mediante la aplicación de una imprimación fijadora de soportes tipo PLIOFIX.

Fondos nuevos:

Debe aplicarse sobre soportes sanos, secos y sólidos tales como cemento, ladrillo, fibrocemento, etc.

Cepillar y despolvar la superficie en caso necesario.

Deberán aplicarse dos manos de producto al uso, o con una dilución del 0-5% en peso con diluyente DY-5, con un intervalo entre ambas manos de 24 horas.

Fondos antiguos:

Eliminar por chorreado, cepillado u otro medio, pinturas viejas en mal estado y partes mal adheridas.

Enlucir de nuevo en caso necesario.

Proceder como si de superficie nueva se tratase.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 o White Spirit inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 15 L. y 3 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

