

**FICHA TÉCNICA**

Nº10007001

**PARKESOL SATINADO**



DY-5



BROCHA



RODILLO



SUELOS



9-10 m<sup>2</sup>/L



3-4 h



24 h



COVS

**DESCRIPCIÓN:**

Barniz uretanado de un componente en fase disolvente que proporciona un acabado protector y decorativo de excelente calidad, orientado al tratamiento de suelos de tarima y parquet.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>SATINADO B<sub>60°</sub> = 29%</b>
<b>COLOR:</b>	<b>INCOLORO</b>
<b>VISCOSIDAD (20°C):</b>	<b>1'30'' - 2'15'' Copa Ford nº4</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>0,94 ± 0,03 gr/ml.</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>51%</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>42,5%</b>
<b>SECADO:</b>	<b>3-4 horas.</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>24 horas.</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>9-10 m<sup>2</sup>/L.</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>DY-5</b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/i: 500 gr/L.</b>

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Resina sintética uretanada.  
 Disolvente: White-Spirit

## PROPIEDADES:

- Gran resistencia al roce y al rayado.
- Excelente brochabilidad nivelación y cierre.
- Muy buen equilibrio dureza/elasticidad.
- Bello acabado satinado.

## APLICACIONES:

Protección de suelos de madera y parquet, y tratamiento y decoración de la madera de interiores en general.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a barnizar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa. Se obtienen excelentes resultados aplicándolo a brocha ó pistola.

En **maderas nuevas**, lijar con lija fina para eliminar el repelo y desempolvar. Aplicar una o dos manos de laca tapaporos o de fondo de poliuretano, siguiendo los consejos de las correspondientes hojas técnicas. A las 24 horas, lijar con lija de grano fino (280-320) y aplicar una mano del PARKESOL Satinado diluyéndola previamente entre un 5 y 10% con diluyente DY-2 ó DY-5.

En **maderas ya barnizadas** con anterioridad, lijar el barniz viejo minuciosamente y aplicar el PARKESOL Satinado en las condiciones descritas para madera nueva.

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de su empleo.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con **DY-2** o **DY-5** inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores. Se presenta en envases de 20 L., 3 L., 0,750 L. y 0,375 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362  
[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com) [www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

