

FICHA TÉCNICA

Nº 12006901

PASTA MATE



DY-5



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



15-18 m²/L.



15-30 min.



24 h



COVS

DESCRIPCIÓN:

Pintura Sintética en pasta para la decoración de interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B ₆₀ ^o = <3%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	330 - 400 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,96 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	89% ± 1
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	72% ± 1
SECADO:	15' - 30'
REPINTADO:	24 horas.
RENDIMIENTO:	15 - 18 m ² /Litro para 40-50 micras secas
DILUYENTE:	DY-5
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/g: 350 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resina sintética alquídica.
Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
Disolvente: White Spirit.

PROPIEDADES:

- Blancura inalterable.
- Gran adherencia, elasticidad, dureza.
- Resistencia a los álcalis.

APLICACIONES:

Como preparación de fondos, sobre paredes, techos, albañilería en general, madera (puertas, ventanas, muebles, etc.)

Como acabado mate de gran calidad en toda la decoración de interiores. Se pueden obtener también, bellos acabados satinados por mezcla con nuestros esmaltes brillantes.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase. Las superficies a pintar deberán estar limpias, sin polvo ni grasa. Eliminar viejas pinturas mal adheridas.

Puede aplicarse indistintamente a brocha o rodillo.

Debe emplearse diluido máximo un 10% con nuestro diluyente DY-5, tanto si se emplea como fondo, capa intermedia o acabado.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 15 Litros, 3 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

