



EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.08.03/6

Fecha última revisión: Enero 2018

FICHA TÉCNICA

Nº13009901



**REVESTIMIENTO
PROFESIONAL RUGOSO**



DESCRIPCIÓN:

Revestimiento rugoso al agua formulado a base de resinas en emulsión acuosa, pigmentos y cargas de variada granulometría, que le proporcionan gran dureza y buena resistencia al exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO UNE-EN ISO 2813:	MATE RUGOSO B₈₅^o < 5%
COLOR:	BLANCO y c/colores <i>Hueso, Crema, Desierto, Ocre, Albero, Marfil Arena, Salmón Claro, Rojo Inglés.</i>
VISCOSIDAD (20°C):	550 - 650 PS
DENSIDAD (a 20°C) UNE-EN ISO 2811-1:	1,70 gr/ml.±0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	74,70%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	58,70%
SECADO:	2-3 horas
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	1,5- 3 m²/L. dependiendo del tipo de soporte y absorción del mismo (para 200-400 micras secas).
DILUYENTE:	Agua
CLASIFICACIÓN EN 1062.1:	G₃ E₄ S₃
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat A/c: 40 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros vinílicos.
Pigmento: Bióxido de titanio tipo Rutilo.
Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Permeable al vapor de agua
- Su textura rugosa decora y también disimula los defectos existentes en los paramentos.
- Gran adherencia y dureza.

APLICACIONES:

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, ladrillo, etc. debidamente imprimadas, tanto en el interior como en el exterior.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias y humedecidas, tanto más cuanto mayor sea la temperatura ambiente de aplicación.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección.

Se recomienda aplicar un mínimo de 2 manos.

Superficies nuevas: la superficie debe estar fraguada, seca, limpia, desoxidada, libre de polvo y/o grasa, mohos y algas u otros contaminantes, así como convenientemente imprimada. Recomendamos la aplicación de imprimación acrílica AGUACRYL diluida 1:3 / 1:5 con agua.

Superficies ya pintadas: si la pintura vieja está *bien adherida*, cepillarla para eliminar polvo y partículas sueltas y proceder según lo descrito para superficies nuevas.

Si la *pintura vieja* está en *mal estado, es pintura al temple o a la cal*, deberá eliminarse mediante cepillado o limpieza con agua a alta presión. Una vez seca se deberá proceder como si de una superficie nueva se tratara.

En todos los casos deberán repararse convenientemente las imperfecciones del soporte existentes.

No es aconsejable diluir el producto pues perdería parte de sus propiedades.

No debe aplicarse nunca lloviendo ni con amenaza de lluvia, ni a pleno sol, ni a temperaturas por debajo de 5°C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 L. y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

