

FICHA TÉCNICA

BASE D DECORLITE PLUS



Nº 30003500



DY-5



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



EXTERIOR



8-10 m²/L



1 h.



16-24 h



COVS



PLIOLITE®

DESCRIPCIÓN:

Pintura mate para superficies de mampostería exteriores a base de resinas de Pliolite®, que permitirá obtener una amplia gama de colores dentro del sistema tintométrico **Europint Mix_{COLOR}**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅^o = <5%
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	200- 230 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,50 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	69%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	41,40%
SECADO:	aprox. 1 hora.
REPINTADO:	16-24 h.
RENDIMIENTO:	8-10 m²/L.
DILUYENTE:	DY-5 o White spirit
CLASIFICACIÓN EN 1062.1:	G₃ E₃ S₁
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 430 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas acrílicas Pliolite®.
 Pigmento: Bióxido de Titanio Rutilo, extenders.
 Disolventes: Hidrocarburos alifáticos y aromáticos.

PROPIEDADES:

Base intermedia cuya combinación con los colorantes disponibles dentro del sistema tintométrico **Europint Mix_{COLOR}** permitirá obtener una gama de colores no realizables con el propio producto DECORLITE PLUS (Base P), sin perder las características del producto, tales como:

- Gran adherencia sobre todo tipo de superficies de mampostería.
- Microporosa. Transpirable e Impermeable.
- Lavable
- Excelente durabilidad
- Aplicable a bajas temperaturas y altos grados de humedad.

APLICACIONES:

En exteriores, sobre superficies de hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc. en trabajos nuevos y en trabajos de mantenimiento, conservación ó restauración.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta su homogeneización.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección.

En el caso de soportes contaminados por mohos, hongos, etc., o con presencia de eflorescencias salinas, deberán ser eliminadas previa aplicación del producto DECORLITE PLUS Base D (consultar con Departamento Técnico).

Fondos nuevos:

Debe aplicarse sobre soportes sanos, secos y sólidos tales como cemento, ladrillo, hormigón, fibrocemento, etc.

Cepillar y desempolvar la superficie en caso necesario.

Aplicar una 1ª capa diluida un 3% con DY-5 ó White Spirit según la porosidad del soporte.

Aplicar una 2ª capa al uso ó diluida un máximo de un 3% en DY-5 ó White Spirit.

Fondos antiguos:

Eliminar por chorreado, cepillado ú otro medio, pinturas viejas en mal estado y partes mal adheridas. Si existe pintura al temple o cal debe limpiarse la superficie mediante chorro de agua a presión o cepillado a fondo, reparar desperfectos y aplicar una mano del propio producto (diluido un máx. 3% con DY-5) como imprimación.

Enlucir de nuevo en caso necesario.

Proceder como si de superficie nueva se tratase.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 o White Spirit inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 L., 4 L. y 0,750 L.

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

