



EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.08.03/6



Fecha última revisión: Diciembre 2018

FICHA TÉCNICA

Nº13006730



**BASE TR REVESTIMIENTO
FLEXIBLE RUGOSO**



DESCRIPCIÓN:

Revestimiento impermeabilizante de FACHADAS de capa gruesa con acabado rugoso de alta calidad flexible, 100% acrílico, que permite obtener una amplia gama de colores de alta intensidad (máxima cromaticidad) dentro del sistema tintométrico **Europint Mix Color**, en la decoración de INTERIORES y EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO UNE-EN ISO 2813:	MATE RUGOSO B₈₅^o < 5%
VISCOSIDAD (20°C):	750 – 850 PS
DENSIDAD (a 20°C) UNE-EN ISO 2811-1:	1,67 gr/ml.±0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	77%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	61,60%
SECADO:	Al tacto 3-4 horas.
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	1,5- 3 m²/L. dependiendo de la superficie a revestir y la forma de aplicación (para 400-200 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
CLASIFICACIÓN EN 1062.1:	G₃ E₄ S₃
ADHERENCIA:	Muy buena
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat A/c: 40 gr/L.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, absorción, etc... pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento...

COMPOSICIÓN:

Ligante: Acrílico puro.
Pigmento: Bióxido de titanio y óxidos de hierro.
Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Base transparente (TR) que permite obtener la gama de colores más intensa (de máxima cromaticidad) dentro del sistema tintométrico **Europint Mix Color**.
- Impermeable y transpirable.
- Con capacidad para absorber pequeñas microfisuras presentes en el soporte.
- Buena resistencia a los álcalis.
- Fácil aplicación.
- Disimula las imperfecciones del soporte.

APLICACIONES:

Puede aplicarse sobre cemento, hormigón, ladrillo, yeso, piedra natural y superficies de hierro debidamente imprimadas.

Sus campos de aplicación son preferentemente las FACHADAS de todo tipo de edificios, tanto nueva construcción como aquellas en proceso de restauración procurándoles protección, embellecimiento e impermeabilidad. Se adapta a las imperfecciones del soporte formando un film continuo, sin fisuras.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- Remover bien el contenido del envase antes y durante su utilización.
- Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó equipo de proyección. En caso necesario diluirlo un máximo del 5% con agua.
- En determinados casos puede ser necesario humedecer las superficies a pintar tanto más cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, para evitar una rápida absorción.
- Sobre superficies con falta de consistencia, pulverulentas, recomendamos la aplicación de una primera mano de la Imprimación acrílica AGUACRYL.
- No debe aplicarse nunca lloviendo ni a pleno sol, ni tampoco a temperaturas inferiores a 5°C.
- Tanto si las superficies son nuevas o viejas, deben encontrarse en buen estado, limpias, secas, desoxidadas, desengrasadas e imprimadas adecuadamente.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 14 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

