

FICHA TÉCNICA

Nº 30003000

EUROCRYL MATE
Base D



DESCRIPCIÓN:

Pintura FACHADAS al agua en base a copolímeros especiales de gran adherencia, impermeable a la humedad, especialmente formulada para su aplicación en el sistema tintométrico **Europint MixCOLOR** con el fin de obtener una amplia gama de colores, no realizables con el propio producto Eurocryl Mate (Base P). Con conservante antimoho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	Mate B _{85°} <5%
VISCOSIDAD (20°C):	60- 70 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,35 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	62,60%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	46,85%
SECADO:	Al tacto 30 minutos.
REPINTADO:	3-4 horas
RENDIMIENTO:	7,5-10 m ² /Litro según la rugosidad de la superficie (para 60-45 micras secas por mano)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Emulsión Copolímera.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Permite obtener una amplia gama de colores de acuerdo al sistema tintométrico adoptado por **I. Q. EUROCOLOR, S. A.**
- Permite obtener colores estables, resistentes a los agentes atmosféricos.
- Excelente nivelación, brochabilidad y cubrición.
- Totalmente lavable, transpirable al vapor e impermeable al agua.
- Proporciona una película con conservante antimoho.

APLICACIONES:

Para FACHADAS e INTERIORES donde se requieran excelentes acabados mates.

Sobre paramentos de cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, estuco, escayola, madera, etc.

En superficies con problemas de adherencia debe imprimarse con la emulsión acrílica AGUACRYL.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, grasa, ni contaminación microbiológica (mohos, hongos, etc.).

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Superficies nuevas de hormigón, cemento, esperar mínimo 28 días hasta su fraguado total.

Eliminar suciedad, grasas, eflorescencias y mohos. En superficies muy pulidas, lijar la superficie para abrir el poro, limpiando el polvo generado.

Aplicar una mano, a modo de imprimación, de imprimación acrílica Aguacryl o Pliofix, para a continuación, acabar con un mínimo de dos manos de BASE D Eurocyl Mate.

Superficies ya pintadas. Si la pintura está en buen estado y tiene poro, limpiar la superficie y aplicar directamente mínimo dos manos de BASE D Eurocyl Mate. Si no presenta porosidad (pinturas brillantes y satinadas), lijar la superficie para abrir el poro y favorecer la penetración y adherencia. Limpiar el polvo generado y aplicar mínimo dos manos de BASE D Eurocyl Mate.

Si la pintura está en mal estado, con desconchados y falta de adherencia, eliminar las partes defectuosas o mal adheridas, el polvo, suciedad, para proceder a continuación como si de una superficie nueva se tratara.

- Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó pistola.
- En caso necesario diluir máximo 5-10% con agua.
- No aplicar con lluvia, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 5° C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 12 Litros, 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

