

FICHA TÉCNICA

Nº 30003600

**EUROPLAS EXCELLENT
 BASE D**



DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica mate lavable, formulada en base a copolímeros acrílicos, idónea para el pintado de superficies interiores, al poder realizar una amplia gama de colores dentro del sistema tintométrico **Europint Mix_{COLOR}** no realizables con el propio producto Europlas Excellent (Base P).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅° = <2%
VISCOSIDAD (20°C):	90-100 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,62 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	64,50%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	42,50%
SECADO:	Tacto 30 minutos.
REPINTADO:	3- 4 horas.
RENDIMIENTO:	7- 10 m²/Litro (para 60-40 micras secas)
DILUYENTE:	Agua.
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/a: 30 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Permite obtener una amplia gama de colores dentro del sistema tintométrico adoptado por **I. Q. EUROCOLOR, S. A.**
- Proporciona acabados mates a las superficies sobre las que se aplica.
- Excelente brochabilidad, nivelación y cierre.
- Lavable. Buena opacidad.
- Buena adherencia sobre pladur, yeso proyectado y superficies de baja adherencia.

APLICACIONES:

Para INTERIORES. Sobre todo tipo de soportes de albañilería como yeso, escayola, cemento, pladur, etc. Especialmente apropiada para superficies problemáticas por su finura o superficies con diferentes grados de absorción.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- Remover bien el contenido del envase antes de su empleo hasta su homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasas ni otros contaminantes como mohos, algas, salitres, etc.
- Cepillar, si es necesario, para eliminar las partículas sueltas o mal adheridas.
- Sobre *superficies poco consistentes*, muy absorbentes o muy alcalinas se deberá aplicar una primera mano de imprimación acrílica AGUACRYL, diluida convenientemente con agua (de 3-5 partes de agua por 1 de Aguacryl).
- Sobre *superficies satinadas* o con falta de poro, lijar suavemente antes de la aplicación de AGUACRYL.
- Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Deberán aplicarse al menos dos manos de producto, con una dilución recomendada del 10-15% con agua para la primera mano, y con un máximo del 5% para las siguientes.
- No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5°C, ni sobre soportes muy calientes ($T^a > 30^{\circ}\text{C}$).
- Se recomienda no lavar las superficies pintadas hasta pasados mínimo 15 días.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 12 L., 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

