

FICHA TÉCNICA

**LACA ACABADO NITRO
 SATINADA SV-205**

Nº 10070205



DY-6



PISTOLA



7-8 m²/L



10-20 min



6-8 h.

DESCRIPCIÓN:

Laca nitrocelulósica satinada de acabado para madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO EN ENVASE:	LIQUIDO LECHOSO
ASPECTO PELÍCULA SECA:	INCOLORO
VISCOSIDAD (20°C):	30'' ± 5'' Ford nº 4
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	0,900 gr/ml. ± 0,03
SÓLIDOS en PESO:	23% ± 1%
SÓLIDOS en VOLUMEN:	20% ± 1%
SECADO:	POLVO: 10 min. aprox. TACTO: 20 min. aprox.
REPINTADO:	sobre sí mismo, a las 6-8 horas.
RENDIMIENTO:	7 - 8 m²/Litro (20-25 micras)
DILUYENTE:	DY-6

COMPOSICIÓN:

Ligante: Mezcla de resinas nitrocelulósicas y alcídicas de rápido curado.

PROPIEDADES:

- Aplicación con todo tipo de pistolas.
- Buen poder de relleno.
- Excelente extensibilidad.
- Gran tacto y sedosidad.
- Buena dureza y resistencia a la abrasión.
- Muy buen comportamiento en atmósferas muy húmedas.

APLICACIONES:

Sobre todo tipo de maderas previamente fondeadas.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Homogeneizar el barniz antes de su uso.

Aplicar una mano de 120-130 gr/m², bien sea con pistola aerográfica o con airless- airmix.
Para acabados más finos, aplicar en dos manos respetando el tiempo de repintado.

Para rebajar el producto (en caso necesario) utilizar nuestro DILUYENTE NITRO DY-6.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con Diluyente Limpieza DY-17 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 3 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

