

FICHA TÉCNICA

Nº 11005201



SUPERLAK BP-953 MATE



DY-9



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



8-10 m²/L



20 min



10-12 h



MEZCLA

DESCRIPCIÓN:

Poliuretano blanco **semimate** de dos componentes, a base de resinas resistentes al amarilleo, con su catalizador CP-900 en proporción 2 ÷ 1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	BASE	CATALIZADOR	MEZCLA
VISCOSIDAD (20°C):	25'' ± 3	14''	18 ± 1''
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,260 ± 0,03 g/ml.	0,990 ± 0,03 g/ml.	1,17 ± 0,03 g/ml.
% SÓLIDOS:	60 ± 1%	36 ± 1%	52 ± 1%
ACABADO:	SEMIMATE GRADO (Ángulo 60°): 40 ± 5		
COLOR:	BLANCO		
RELACIÓN MEZCLA PESO:	2 COMPONENTE A / 1 CATALIZADOR		
SECADO al TACTO:	20 –25 min.		
REPINTADO:	10 –12 horas		
POT LIFE:	8 horas		
RENDIMIENTO:	8 – 10 m²/ litro /mano (60 micras)		
DILUYENTE:	DY-9		

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas especiales de Poliuretano
Catalizador: Mezcla de POLIISOCIANATOS
Pigmento: Bióxido de Titanio
Disolvente: Esteres y Cetonas.

PROPIEDADES:

- Aplicación con todo tipo de pistolas.
- Puede aplicarse también a brocha, cortina e inmersión.
- Gran poder de pigmentación y cubrición
- Gran anclaje sobre diversos tipos de fondos
- Muy buen tacto y sedosidad
- Buena resistencia al roce y al rayado.

APLICACIONES:

Sobre diversos soportes (chapas, macizos, MDF, etc) previamente fondeados y lijados.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase antes de su utilización. Añadir el catalizador sobre el componente base y mezclar homogéneamente.

Las superficies a pintar deben estar preparadas adecuadamente, libres de polvo y suciedad.

Eliminar al máximo los restos procedentes del lijado del fondo.

Aplicar 1 – 2 manos de 120-130 g/m².

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-9 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de:

BASE: 20 L. y 4 L.

CATALIZADOR: 5 L y 1 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

