

FICHA TÉCNICA

BASE TR MATES INTERIOR

Nº 30006003



DESCRIPCIÓN:

Pintura mate al agua formulada en base a copolímeros acrílicos de gran penetrabilidad y adherencia, que permite obtener una amplia gama de colores de alta intensidad dentro del sistema tintométrico **Europint Mix** para la decoración de interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅° = 3%
VISCOSIDAD (20°C):	125- 135 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,42 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	57,60%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	39,80%
SECADO:	Al tacto 30- 45 minutos
REPINTADO:	3- 4 horas
RENDIMIENTO:	6,5- 8 m²/Litro (para 60-50 µm secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/a: 30 gr/L.

COMPOSICIÓN:

LIGANTE: Copolímeros acrílicos.
 DISOLVENTE: Agua.

PROPIEDADES:

- Base transparente para la decoración de interiores que permite obtener la gama de colores mates más intensos (máxima cromaticidad) dentro del sistema tintométrico adoptado por **I. Q. EUROCOLOR, S. A.**, mediante su combinación con los colorantes disponibles en dicho sistema.
- Buena penetrabilidad y adherencia.
- Lavable.

APLICACIONES:

Para INTERIORES donde se requieran excelentes acabados mates.

Sobre paramentos de cemento, hormigón, piedra, ladrillo, yeso, estuco, escayola, madera, etc.

En superficies con problemas de consistencia debe imprimarse con la imprimación acrílica AGUACRYL.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo ni grasa y sin restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia.
- Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección, con una dilución máxima recomendada del 5% con agua. Se aplicarán al menos 2 capas de pintura.
- Sobre superficies con falta de consistencia aplicar una primera mano de imprimación consolidante acrílica AGUACRYL.
- No aplicar con temperatura ambiente ni de soporte inferior a 5° C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 12 litros, 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



ER-1213/2000

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

