



EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.08.03/6

Fecha última revisión: Febrero 2021

FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO EUROMAX



Nº 13007912



DESCRIPCIÓN:

Revestimiento al agua de acabado liso formulado en base a copolímeros acrílicos y pigmentos y cargas de calidad, que proporciona una buena protección y embellecimiento tanto en exteriores como interiores, con conservante antimoho de película.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO UNE-EN ISO 2813:	MATE LISO B ₈₅ ^o < 5%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20 °C):	120 ± 15 PS
DENSIDAD (a 20 °C) UNE-EN ISO 2811-1:	1,61 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	67,25%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	47,25%
SECADO:	2-3 horas
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	8- 9,5 m ² /L. dependiendo de la superficie a revestir y la forma de aplicación (para 60-50 micras secas por mano)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat A/c: 40 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.
Pigmento: Bióxido de titanio tipo Rutilo.
Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Transpirable.
- Impermeable.
- Con conservante antimoho de película.
- Buena dureza y adherencia.
- Fácil aplicación.

APLICACIONES:

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, ladrillo, etc. debidamente imprimadas, tanto en el interior como en el exterior.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa, libres de eflorescencias (salitres) y mohos.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección diluyendo la primera mano un máximo del 10% con agua. Las siguientes capas aplicar con una dilución máxima del 5% con agua.

Aplicar como mínimo dos manos de pintura.

Superficies nuevas: en superficies nuevas limpias, secas, y firmes puede aplicarse directamente el **Revestimiento Euromax**. En caso de necesitar fijar la superficie o precisar mayor adherencia aplicar una mano de la imprimación AGUACRYL diluido con agua (1 parte de Aguacryl / de 3 a 5 partes de Agua).

Superficies pintadas: si la pintura está en buen estado proceder según lo descrito para superficies nuevas. Para *pinturas en mal estado* eliminar las partes sueltas o mal adheridas, sanear la superficie y proceder según lo descrito en superficies nuevas (aplicando AGUACRYL como imprimación). Sobre *pinturas brillantes y satinadas* será necesario lijar dichas pinturas para abrir el poro y favorecer el anclaje de la capa de acabado a aplicar.

En todos los casos deberán repararse convenientemente las imperfecciones del soporte si las hubiere. No aplicar a temperaturas del soporte inferiores a 5 °C, ni excesivamente calientes.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 14 Litros.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

