

**FICHA TÉCNICA**

Nº 10004000



**BARNIZ SATINADO**



DY-5  
DY-2



BROCHA



PISTOLA



INTERIOR



10-12 m²/L.



2-4 h.



24 h.



COVS

**DESCRIPCIÓN:**

Barniz alquídico de un componente en fase disolvente que proporciona un acabado protector y decorativo de excelente calidad dentro de la decoración de interiores.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	SATINADO B <sub>60</sub> ° = 26,5%
COLOR:	TRANSPARENTE
VISCOSIDAD (20°C):	90'' - 120'' Copa Ford nº4
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	0,92 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	52%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	42,7%
SECADO:	2-4 horas.
REPINTADO:	24 horas.
RENDIMIENTO:	10-12 m²/Litro.
DILUYENTE:	DY-2 ó DY-5.
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/i: 500 gr/L.

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Resina sintética uretanada.  
Disolvente: White-Spirit

**PROPIEDADES:**

- Gran resistencia al roce y al rayado.
- Excelente brochabilidad nivelación y cierre.
- Muy buen equilibrio dureza/elasticidad.
- Bello acabado satinado.

## APLICACIONES:

Protección y decoración de la madera de interiores.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a barnizar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Se obtienen excelentes resultados aplicándolo a brocha ó pistola.

En **maderas nuevas**, lijar con lija fina para eliminar el repelo y desempolvar.

Aplicar una 1ª mano diluida un máx. 7% con DY-2 ó DY-5.

A las 24 horas, lijar suavemente y aplicar una 2ª mano de Barniz Satinado diluida un máximo de 5% con DY-2 ó DY-5.

En **maderas ya barnizadas** con anterioridad, lijar el barniz viejo minuciosamente y aplicar una o dos manos de Barniz Satinado en las condiciones descritas para madera nueva.

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de su empleo.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con **DY-2 ó DY-5** inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 3 L., 0,750 L. y 0,375 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
*Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos*  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362  
[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com) [www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

