

FICHA TÉCNICA
BARNIZ EUROLUX

Nº 10002000



DY-5



BROCHA



PISTOLA


INTERIOR
EXTERIOR


12-14 m²/L



3-4 h



24 h



COVS

DESCRIPCIÓN:

Barniz formulado a base de resinas sintéticas que proporciona un acabado protector y decorativo de excelente calidad tanto en exteriores como en interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	BRILLANTE B60° = >100%
COLOR:	INCOLORO, TRANSPARENTE
VISCOSIDAD (20°C):	125''-140'' (Copa Ford nº4)
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	0,91 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	42,20%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	32,20%
SECADO:	Al tacto 3-4 horas
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	12-14 m²/Litro.
DILUYENTE:	DY-2 o DY-5
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/e: 400 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resina sintética larga en aceite
Disolvente: White Spirit.

PROPIEDADES:

- Excelente brillo y dureza.
- Muy buena brochabilidad y nivelación.
- Gran elasticidad sin cuarteos ni agrietamientos.
- Bello efecto decorativo.
- Gran resistencia al exterior.

APLICACIONES:

Como acabado protector y decorativo sobre toda clase de superficies de madera, tanto en exterior como en interior.

NORMAS DE APLICACIÓN:

La madera a barnizar debe estar limpia, seca, sin polvo y sin grasa. Se obtienen excelentes resultados aplicándolo a brocha o pistola.

En **maderas nuevas**, lijar con lija fina para eliminar el repelo. Desempolvar. Aplicar una 1ª mano diluida con un 5% de DY-2 ó DY-5. A las 24 horas, lijar suavemente y aplicar una 2ª mano de Barniz Eurolux diluida con un 5% de DY-2 ó DY-5.

Para obtener una protección máxima se puede aplicar una 3ª mano de Barniz Eurolux.

En **maderas ya barnizadas** con anterioridad, lijar el barniz viejo minuciosamente y aplicar una o dos manos de BARNIZ EUROLUX en las condiciones descritas para madera nueva.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-2 o DY-5 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 3 L., 0,750 L. y 0,375 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

