

FICHA TÉCNICA**PISCINAS 1000 al Agua**

Nº 15003994

LIMPIEZA
AL AGUA

BROCHA



RODILLO



PISTOLA



9-11 m²/L.



30 min



24 h

PINTURA
AL AGUA**DESCRIPCIÓN:**

Pintura formulada a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y pigmentos de máxima calidad para la protección, impermeabilización y decoración de piscinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	Mate
COLOR:	AZUL MEDITERRÁNEO Y BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	90 PS ± 10
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,375 – 1,41 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	59,25% (azul mediterráneo) - 60,65% (blanco)
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	44% (azul mediterráneo) - 45% (blanco)
SECADO:	Al tacto 30 min.
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	9 - 11 m²/Litro (para 50-40 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/i: 140 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.
Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo y pigmentos de alta calidad.
Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Buena adherencia.
- Impermeable al agua.
- Buena resistencia a los rayos UV.
- Buena cubrición.
- Facilidad de aplicación.

APLICACIONES:

Especialmente diseñada para su aplicación en piscinas y en todas aquellas superficies donde se requiera máxima impermeabilidad al agua. Adecuada también para depósitos de hormigón para agua no potable.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- * Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- * Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.
- * Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Para su aplicación diluir el producto con agua hasta un 10 - 15% para la primera mano, y un 5% en la de acabado. Deberán aplicarse un mínimo de dos manos.
- * Una vez pintada no deberá llenarse la piscina hasta transcurridas al menos dos semanas en verano y tres en invierno.
- * Para piscinas nuevas es conveniente lavarlas a fondo con una solución de ácido clorhídrico en agua (al 25%) para eliminar la alcalinidad, lavando posteriormente con agua limpia.
- * Para piscinas pintadas con anterioridad deberán eliminarse todos los restos de pinturas anteriores si no están en buenas condiciones (desconchados, ampollamiento, etc.) por medios mecánicos (cepillado, rasqueta, etc...). Si la pintura vieja se encuentra en buen estado no hace falta eliminarla.
- * Siempre se lavará bien toda la superficie con agua limpia, y una vez seca se procederá a la aplicación de dos manos de *Piscinas 1000 al agua*, de la forma anteriormente descrita.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 Litros y 3 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

