

**FICHA TÉCNICA**

**EUROPLAS SILICONADA**

Nº 14119900



**DESCRIPCIÓN:**

Pintura plástica siliconada formulada a base de copolímeros acrílicos apta para el pintado de superficies interiores y exteriores, dentro de su nivel calidad/precio, donde se requiera un buen poder hidrofugante.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>SEMI MATE B<sub>85</sub>° = 12,5%</b>
<b>COLOR:</b>	<b>BLANCO</b>
<b>VISCOSIDAD (20°C):</b>	<b>110-120 PS</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>1,665 gr/ml. ± 0,03</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>67,20%</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>45,40%</b>
<b>SECADO:</b>	<b>Al tacto 30´</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>2-4 horas</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>6-9 m<sup>2</sup>/Litro, dependiendo de la naturaleza del soporte y de su grado de absorción (para 75-50 micras secas)</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>Agua</b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/c: 40 gr/L.</b>

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Copolímeros acrílicos.  
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.  
 Diluyente: Agua.

## PROPIEDADES:

- Excelente blancura.
- Buena cubrición
- Fácil aplicación.
- Buen poder hidrofugante.

## APLICACIONES:

Sobre superficies de yeso, escayola, cemento, hormigón, etc. antiguas o nuevas donde se requiera blancura, cubrición y buen poder hidrofugante.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasas y libres de toda sustancia que pueda impedir una correcta adherencia.

### Sobre superficies nuevas o sin pintar:

Comprobar que la superficie sea consistente y firme, que esté limpia y completamente seca. Esperar 28 días hasta el completo fraguado de la misma (superficies de hormigón, cemento). Eliminar posibles eflorescencias salinas mediante la aplicación de una disolución ácida (por ejemplo, solución de agua y ácido clorhídrico al 10%), y posterior aclarado con agua limpia. Eliminar las partículas sueltas o mal adheridas. En *superficies* excesivamente *brillantes-pulidas* será necesario abrir el poro para facilitar la adherencia. En superficies con *falta de consistencia* se recomienda aplicar una imprimación fijadora de soportes tipo AGUACRYL.

### Sobre superficies ya pintadas:

Comprobar la adherencia de la pintura aplicada.  
Si la superficie pintada está en buen estado aplicar directamente la pintura previo lavado de dicha superficie.  
Si la pintura aplicada es brillante deberá matizarse para abrir poro.  
Si la pintura aplicada está en mal estado deberán eliminarse completamente las partes agrietadas o mal adheridas.

Sobre superficies con falta de consistencia, aplicar una primera mano de imprimación consolidante acrílica AGUACRYL.

Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó equipo de proyección. En caso necesario puede diluirse hasta un 5%-10% con agua para la primera mano, y con un máximo del 5% para las siguientes manos.

No aplicar sobre soportes con temperatura inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

***NOTA IMPORTANTE:*** La **PLÁSTICA SILICONADA** no debe mezclarse con ninguna de nuestras pinturas plásticas, ni con las de ningún otro fabricante. Para colorearla emplear nuestros **ECOTINTES UNIVERSALES**

### **LIMPIEZA de ÚTILES:**

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

### **CONSEJOS DE PRUDENCIA:**

**Producto no considerado peligroso.** No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

### **INFORMACIÓN de SEGURIDAD:**

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

### **ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:**

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 L. y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362  
[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com) [www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

