

FICHA TÉCNICA


Nº13019901

REVESTIMIENTO PROFESIONAL LISO


DESCRIPCIÓN:

Revestimiento al agua de capa gruesa con acabado liso formulado en base a copolímeros acrílicos y pigmentos y cargas de calidad, que proporciona una buena protección y embellecimiento tanto en exteriores como interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|--|
| ACABADO UNE-EN ISO 2813: | MATE LISO B₈₅°= 1,6% |
| COLOR: | BLANCO y c/colores <i>Hueso, Crema, Desierto, Ocre, Albero, Marfil Arena, Salmón Claro, Rojo Inglés.</i> |
| VISCOSIDAD (20°C): | 200 - 300 PS |
| DENSIDAD (a 20°C) UNE-EN ISO 2811-1: | 1,64 - 1,67 gr/ml.±0,03 |
| EXTRACTO SECO EN PESO: | 69,25% |
| EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: | 49% |
| SECADO: | 2-3 horas |
| REPINTADO: | 24 horas |
| RENDIMIENTO: | 5- 7 m²/L. dependiendo de la superficie a revestir y la forma de aplicación (para 70-100 micras secas por mano) |
| DILUYENTE: | Agua |
| CLASIFICACIÓN EN 1062.1: | G₃ E₃ S₁ W₂ |
| Máx. COV, 2004/42/CE: | Cat A/c: 40 gr/L. |
| Permeabilidad al agua líquida según UNE-EN 1062-1: W₂ | |

CERTIFICACIONES:

- cumple los requisitos establecidos en los ensayos de determinación del índice de transmisión de agua líquida, según UNE-EN 1062-3:1999 y está clasificado como Clase II (Media), con nº de certificado 14977 de fecha 17/01/2007, por los LABORATORIOS CIDEMCO.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.
 Pigmento: Bióxido de titanio tipo Rutilo.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Transpirable.
- Impermeable.
- Buena dureza y adherencia.
- Fácil aplicación.

APLICACIONES:

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, ladrillo, etc. debidamente imprimadas, tanto en el interior como en el exterior.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de grasas, polvo, salitres, pinturas mal adheridas, etc...

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección diluyendo la primera mano con un 10-15% (dependiendo de la forma de aplicación).

Las capas siguientes aplicar con una dilución de un 5% de agua.

Deberán aplicarse un mínimo de dos capas.

Superficies nuevas: la superficie debe estar fraguada, seca, limpia, desoxidada, libre de polvo y/o grasa, mohos y algas u otros contaminantes, así como convenientemente imprimada. Recomendamos la aplicación de imprimación acrílica AGUACRYL diluida 1:3 / 1:5 con agua.

Superficies ya pintadas: si la pintura vieja está *bien adherida*, cepillarla para eliminar polvo y partículas sueltas y proceder según lo descrito para superficies nuevas.

Si la *pintura vieja* está en *mal estado, es pintura al temple o a la cal*, deberá eliminarse mediante cepillado o limpieza con agua a alta presión. Una vez seca se deberá proceder como si de una superficie nueva se tratara.

En todos los casos deberán repararse convenientemente las imperfecciones del soporte existentes.

No debe aplicarse con lluvia, ni a pleno sol, ni a temperaturas por debajo de 5°C. En determinados casos puede ser necesario humedecer las superficies a pintar tanto más cuanto más elevada sea la temperatura ambiente, para evitar una rápida absorción.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 L. y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

