

FICHA TÉCNICA

Nº11007959

PINTURA AZULEJOS BRILLANTE DISOLVENTE



DY-5



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



INTERIOR

13-14 m²/L

2 - 3 h



12 h



TINTOMÉTRICO



COVS

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético uretanado indicado para el pintado de azulejos en baños y cocinas sin imprimación previa. Acabado brillante porcelánico de alta calidad con gran dureza y resistencia al rayado. 100% lavable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	BRILLANTE B_{60°} = 88 %
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	85-90 KU
DENSIDAD (A 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,16 gr/ml. ± 0,05
EXTRACTO SECO EN PESO:	63 % ±3
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	45 % ±3
SECADO:	AL TACTO 2-3 HORAS.
REPINTADO:	12 HORAS.
RENDIMIENTO:	13-14 m²/L. (para 35-40 micras secas por mano).
DILUYENTE:	DILUYENTE SINTÉTICO DY-5
MÁX. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/i: 500 gr/L.

COMPOSICIÓN:

- Ligante: alquídicas uretanadas
- Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo
- Disolvente: sintético

PROPIEDADES:

- Extraordinaria adherencia.
- Gran resistencia al rayado y al agua.
- Muy buena cubrición y fácil aplicación.
- Excelente nivelación.
- Secado y endurecimiento rápido.

APLICACIONES:

Esmalte sintético formulado para paredes de azulejos de cerámica. No recomendado para baldosas de suelo o encimeras de cocinas.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- * Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- * Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado.
- * Tener especial atención en la limpieza de juntas.
- * Utilizar brocha, rodillo o pistola para su aplicación.
- * Cubrición a una sola mano.
- * Recomendamos aplicar una segunda capa cuando se trate de un cambio de color fuerte o cuando los azulejos estén fuertemente estampados.
- * en caso necesario puede diluirse con disolvente sintético DY-5 hasta un 10 %.
- * Para un pintado perfecto recomendamos extender la pintura dejando una capa, e inmediatamente repasar con un rodillo seco o con bordes redondeados.
- * La temperatura de aplicación debe ser entre 5 y 35° C
(consultar con departamento técnico para aplicaciones especiales).

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DILUYENTE SINTÉTICO DY-5 inmediatamente después de su uso.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

