

FICHA TÉCNICA

Nº 12008006

ACRIL-CARAVISTA
Consolidante e hidrofugante fachadas



DY-5



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



EXTERIOR



6-8 m²/L



15-30 min.



6 h

DESCRIPCIÓN:

Preparado acrílico incoloro exteriores, formulado en base a un copolímero acrílico, idóneo para la protección de superficies absorbentes tales como ladrillo caravista, cemento, etc...
 Consolidante de superficies no cohexionadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	BRILLO B_{60°} = >90%
COLOR:	INCOLORO
VISCOSIDAD (20°C):	15'' - 20''
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	0,90 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	22,40%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	19,45%
SECADO:	15 - 30 min.
REPINTADO:	6 horas
RENDIMIENTO:	6-8 m²/Litro/ mano (30-25 µmEs)
DILUYENTE:	Diluyente Sintético, DY-5
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/h: 750 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímero acrílico.
 Disolvente: Hidrocarburo aromático.

PROPIEDADES:

- Extraordinaria adherencia y penetración.
- Gran resistencia al exterior; aplicación/ secado independiente de las condiciones climáticas.
- No amarilleamiento.
- Transpirable e impermeable.
- Consolidante de soportes.

APLICACIONES:

Consolidación e hidrofugación de superficies tales como ladrillo caravista, cemento, etc...

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas, mohos y eflorescencias.

Si la superficie contiene salitre debe procederse a un lavado de la misma con una solución de ácido clorhídrico al 10% en agua, y posterior aclarado con agua limpia hasta la total eliminación del ácido.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó pistola.

Aplicar una primera mano diluida un máx. del 5% con DY-5. Transcurridas 6 horas puede aplicarse una segunda mano al uso o diluida un 5% máximo.

(En función del número de manos aplicadas se modifica la transpirabilidad; a mayor nº de manos, menor transpirabilidad).

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 20 L., 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

