



EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.08.03/6

Fecha última revisión: Septiembre 2020

FICHA TÉCNICA

Nº 30011006

EUROEXPRESS

BASE *Roja (RD), Amarilla (GL), Azul (BW) y Verde (GR)*



DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético brillante de alta calidad especialmente formulado en cuatro colores intermedios para la obtención de una determinada gama de colores dentro del sistema tintométrico **Europint Mix^{COLOR}** sin perder por la adición de colorantes las características del propio producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	BRILLANTE B₆₀^o = >90%
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	75 ± 5 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,05 gr/ml. ± 0,03 s/cc
EXTRACTO SECO EN PESO:	71-73%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	63-64%
SECADO a 20°C:	3 – 4 horas
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	12-13 m²/Litro. (50 micras)
DILUYENTE:	DY-5
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/d: 300 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas sintéticas no amarilleanes.

Pigmento: Pigmentos de alta calidad estables a la intemperie y alcalinidades.

Disolvente: White Spirit.

PROPIEDADES:

Bases intermedias que permiten obtener una amplia gama de colores dentro del sistema tintométrico adoptado por I. Q. EUROCOLOR, S.A., sin alterar las características propias del esmalte de base EUROEXPRESS.

APLICACIONES:

Para EXTERIORES e INTERIORES.

Protección y decoración de superficies de metal, madera y otros materiales convenientemente sellados ó imprimados donde se requiera un acabado y resistencia extraordinarios.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa. Puede aplicarse a brocha y a rodillo.

Si fuera necesaria la adición de disolvente, pueden añadirse pequeñas cantidades del orden del 1 ó 2% del diluyente DY-5, siendo suficientes estas cantidades para conseguir una correcta viscosidad de aplicación.

Si el esmalte va a ser utilizado como producto para uso exclusivo en instalaciones reguladas por el Real Decreto 117/2003, puede aplicarse con equipos de proyección, siendo la dilución recomendada del 10-12% con diluyente DY-5.

Superficies metálicas: eliminar el óxido e imprimir convenientemente, excepto con **Superterreno al disolvente, Orfamin Phos I y Orfamin Phos II.**

Superficies de madera nueva, imprimir con nuestra SELLADORA SINTÉTICA; una vez transcurridas 24 horas lijar la superficie y aplicar 2 manos de Euroexpress, dejando entre ellas un tiempo de repintado de 24 horas.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 3 Litros y 750 ml.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

