EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com

D.08.03/6 *Fecha última revisión: Junio 2025*

FICHA TÉCNICA

EUROPLAS E-20

Nº 14120801

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica, formulada en base a copolímeros acrílicos, permite la obtención de excelentes acabados mates lavables dentro de la DECORACIÓN DE INTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	**MATE B_{85^o} = 4,2%**
COLOR:	**BLANCO y Carta Colores**
VISCOSIDAD (20ºC):	**80 - 110 PS según color**
DENSIDAD (a 20ºC) (UNE-EN ISO 2811-1):	**1,59 - 1,69 Kg / m³ ± 0,03**
EXTRACTO SECO EN PESO:	**64%**
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	**42,80%**
SECADO:	**Tacto 30 minutos.**
REPINTADO:	**2-3 horas.**
RENDIMIENTO:	**9-12 m²/Litro (para 50-35 micras secas)**
DILUYENTE:	**Agua**
Máx. COV, 2004/42/CE:	**Cat. A/a: 30 gr/L.**

CERTIFICACIONES:

- Ensayos de resistencia al frote húmedo según NORMA UNE-EN ISO 11998:2007, clasificación según UNE-EN 13300:2002: Clase 2, certificado por los LABORATORIOS CIDEMCO, nº 20035 (05/11/2008)

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.
Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Muy buena blancura y cubrición.
- Excelente brochabilidad.
- Gran rendimiento.
- Lavable.
- CONTRIBUYE A LAS CERTIFICACIONES LEED, BREEAM y VERDE.

APLICACIONES:

Para INTERIORES. Sobre todo tipo de soportes de albañilería como yeso, escayola, pladur, cemento, piedra, ladrillo, madera, gotelé, etc.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase antes de su empleo hasta su homogeneización.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasas ni otros contaminantes como mohos, algas, salitres, etc.

Cepillar, si es necesario, para eliminar las partículas sueltas o mal adheridas.

Sobre *superficies poco consistentes*, muy absorbentes o muy alcalinas se deberá aplicar una primera mano de imprimación acrílica AGUACRYL, diluida convenientemente con agua (de 3-5 partes de agua por 1 de Aguacryl).

Sobre *superficies satinadas* o con falta de poro, lijar suavemente antes de la aplicación de AGUACRYL.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. Deberán aplicarse al menos dos manos de producto, con una dilución recomendada del 10-15% con agua para la primera mano, y con un máximo del 5% para las siguientes.

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5ºC, ni sobre soportes muy calientes (Tª > 30ºC).

Se recomienda no lavar las superficies pintadas hasta pasados mínimo 15 días.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Producto no considerado peligroso. Puede solicitar la FICHA de SEGURIDAD del producto.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 L., 10 L. 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com