

FICHA TÉCNICA


Nº 13006301

REVESTIMIENTO

MORTERO ACRÍLICO

BLANCO y BASE TR


DESCRIPCIÓN:

Revestimiento pétreo para fachadas, tipo mortero acrílico mineral de grano fino, para la impermeabilización y decoración de fachadas, con un acabado mineral mate.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO:	Mate mineral
COLOR:	Blanco, BASE TR y colores (consultar)
COLOR SISTEMA TINTOMÉTRICO:	A partir de Blanco y Base TR
VISCOSIDAD (20°C):	450-600 PS
DENSIDAD (a 20°C) UNE-EN ISO 2811-1:	1,80-1,85 gr/cc
EXTRACTO SECO EN PESO:	86-88 %
ADHERENCIA:	Muy buena
SECADO:	Al tacto 3- 4 horas.
REPINTADO:	24 horas.
RENDIMIENTO:	2 Kg/m ² por 1 mm de espesor
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat A/c: 40 gr/L.
<i>Variaciones de temperatura, humedad, grosor, absorción, etc. pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento...</i>	

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolimero acrílico.
Pigmento: Bióxido de titanio y otros pigmentos estables a la luz y la intemperie
Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.
- Muy buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Buena flexibilidad, no cuarteo y puentea fisuras de hasta 1 mm.
- Gran adherencia y dureza.
- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

APLICACIONES:

REVESTIMIENTO MORTERO ACRÍLICO es un revestimiento con excepcionales características de calidad para la protección y decoración de las fachadas, tanto en obra nueva, como en la rehabilitación de fachadas.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase antes y durante su utilización.

La aplicación puede hacerse a llana; se aplicarán 2 manos “reapretando” los áridos en la segunda mano, obteniendo un acabado mate tipo estuco marmorino, mate.

También puede aplicarse con equipos de proyección adecuados. Para conseguir un acabado más fino, aplacar con llana sobre 1-2 horas después de aplicar, antes de que se endurezca totalmente, obteniendo un acabado mineral liso.

Tanto si las superficies son nuevas ó viejas, deben encontrarse en buen estado, limpias, secas. Para regular la aplicación, aconsejamos aplicar una mano de nuestro REVESTIMIENTO RUGOSO 100% ACRILICO, teñido en un tono similar al color elegido del mortero.

Si la superficie es muy absorbente, sellar previamente con AGUACRYL.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 25 Kg.

MUY IMPORTANTE:

No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a 30 °C, ni con una humedad relativa superior al 80%. No aplicar cuando exista fuerte insolación, viento fuerte o riesgo de lluvia.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

