

FICHA TÉCNICA

Nº 14181903

SPORT-LÍNEAS II



LIMPIEZA
AL AGUA



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



PRODUCTO
NUEVO



4-5,5 m²/kg



30 min



2-3 h



PINTURA
AL AGUA



COVS

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica formulada en base a copolímeros acrílicos, formulada para la señalización en campos deportivos de hierba.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅° = 6%
COLOR:	Blanco
VISCOSIDAD (20°C):	110 ± 10 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,59 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	63,2%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	41,50%
SECADO:	Al tacto 30 min.
REPINTADO:	2-3 horas
RENDIMIENTO:	4 – 5,5 m²/kg. (para 65-45 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/i: 140 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros vinílicos.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Gran adherencia y resistencia.
- Buena cubrición.
- Perfecta nivelación.

APLICACIONES:

Campos de fútbol, rugby, etc. y en general superficies de hierba en las que se requiera marcación horizontal.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasas.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección, diluyendo con agua hasta un máximo recomendado del 10%-15%.

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C, ni con amenaza de lluvia.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 18 kg.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

