



ORFA

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA

Tfno.: 946710399 – Fax: 946711362

e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.07.02/2

Fecha última revisión: Junio 2.015

FICHA TÉCNICA

Nº40721100

AG-21

PROTECTOR ANTI - GRAFFITI BRILLANTE

DESCRIPCIÓN:

Protector anti-graffiti de dos componentes concebido para elementos de acabado brillante, como el mármol, caliza pulida, estuco planchado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Diluyente:**..... Diluyente Orfapol
- **Rendimiento:** 1 Kg cubre entre 10 y 20 m² según la porosidad del material
- **Acabado:** Brillante
- **Secado Al tacto:**..... 30 min. a 1 hora.
- **Secado Total:**..... 36 horas.
- **Repintado:**..... La segunda mano después de entre 10 y 12 horas.

PROPIEDADES:

- Este producto proporciona a los paramentos impregnados por él una protección contra los graffiti, ya que consigue que su posterior limpieza sea muy sencilla.
- Tiene como virtud devolver el acabado de origen a elementos desgastados dejándolos otra vez a estrenar (para ello es necesario que los paramentos estén limpios, secos y exentos de grietas)
- El acabado transparente y vitrificado es insensible a los rayos U.V., resistiendo varias intervenciones (eliminando graffiti) sin sufrir agresiones, siempre que se siga la metodología.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Se deberá aplicar el producto sobre superficies limpias y secas (si los desgastes en mármoles y calizas son fuertes se refinará con lijadora para equilibrar el acabado, también se debe eliminar los efectos de carbonatación y sulfatación, para conseguir un acabado nítido).
- El producto viene en dos componentes que se mezclarán en proporción 2 a 1 al momento de aplicarlo siendo la vida útil de la mezcla de 2 horas según la temperatura.
- Se aplicará con brocha, rodillo o pistola (si se utiliza este último método se diluirá con el Diluyente Orfapol a una proporción de 30% aproximadamente), siempre entero al uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- El operario deberá de usar guantes.
- Este producto no podrá ser utilizado en elementos silíceos ya que éstos necesitan transpirar las condensaciones, y este producto es de acabado estanco.
- No es necesaria la protección, las manchas se sacan con disolvente.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASADO:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores (no superiores a 40°C). Se presenta en envases de 5 kg.