

**FICHA TÉCNICA**

**PARKESOL BRILLANTE**

Nº10007000



DY-5



BROCHA



PISTOLA



SUELOS



12-15 m<sup>2</sup>/L.



3-4 h



12-24 h.



COVS

**DESCRIPCIÓN:**

Barniz incoloro alquídico-uretanado de un componente en fase disolvente, que proporciona acabados brillantes.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>BRILLO B<sub>60°</sub> = 94%</b>
<b>VISCOSIDAD (20°C) Copa Ford nº 4:</b>	<b>90'' ± 15''</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>0,900 g/ml. ± 0,030</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>52 ± 2%</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>44 ± 2%</b>
<b>SECADO:</b>	<b>3 - 4 horas</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>12-24 horas</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>12- 15 m<sup>2</sup>/Litro según soporte.</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>DY-5</b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/e: 400 gr/L.</b>

**COMPOSICIÓN:**

LIGANTE: Resina alquídica-uretanada.  
 DILUYENTE: White spirit.

**PROPIEDADES:**

- Aplicación a brocha y con todo tipo de pistolas rebajando adecuadamente en cada caso.
- Protege los suelos de madera y parquet y facilita su conservación.
- Buena resistencia a la abrasión, al agua, tintas y ácidos.

## PROPIEDADES (sigue):

- Muy buen equilibrio dureza-elasticidad para soportar las deformaciones de la madera debidas al tránsito de las personas.
- Buena estabilidad a la luz.
- Protección antipolvo.
- Muy fácil aplicación.

## APLICACIONES:

En interiores, sobre suelos de madera, escaleras, parquets, etc.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de su empleo.  
Las superficies a barnizar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

En **maderas nuevas**, lijar con lija fina para eliminar el repelo y desempolvar.

En **maderas ya barnizadas** con anterioridad, eliminar el barniz antiguo minuciosamente y proceder como con la madera nueva.

Es imprescindible eliminar las ceras de los suelos para evitar que sus restos impidan el anclaje y el correcto secado del BARNIZ PARKESOL.

Aplicar 2-3 manos de producto diluyendo un máx. 2% con DY-5.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con **DY-5** inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 20 Litros, 3 L., 0,750 L. y 0,375 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



ER-1213/2000

**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

