



EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com



D.08.03/6

Fecha última revisión: Julio 2026

FICHA TÉCNICA

EUROEXPRESS

Nº 11001101



DY-5



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



ADHEREN-
CIA



INTERIOR
EXTERIOR



CARTA DE
COLORES



13-15 m²/L.



3-5 h.



24 h



TINTOMETRICO



COVS

DESCRIPCIÓN:

Esmalte sintético cuya formulación a base de resinas ESPECIALES de altos sólidos, así como pigmentos de alta calidad hacen de él un producto de máxima garantía y calidad tanto en EXTERIORES como en INTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	BRILLANTE B₆₀° = 94%
COLOR:	BLANCO y C/COLORES 24 Crema, 25 Beige, 27 Siena, 29 Vainilla, 30 Pardo, 32 Ocre, 33 Gamuza, 36 Marrón, 40 Gris Suecia, 42 Gris Perla, 43 Gris Acero, 44 Gris plomo, 54 Verde oscuro, 56 Verde ral, 58 Verde carruajes, 66 Azul mediterráneo, 73 Rojo carruajes, 74 Rojo óxido, 99 negro, 46 Amarillo limón, 47 Amarillo medio, 48 Amarillo tráfico, 50 verde Orotava, 52 Verde norte, 68 Azul oscuro, 70 Naranja, 71 Rojo bermellón, 72 Rojo vivo, 75 Burdeos.
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	85 - 95 ± 5 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	0,95- 1,24 gr/ml. según color.
EXTRACTO SECO EN PESO:	60% - 72 % según color.
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	63% - 52 % según color.
SECADO:	3- 5 horas
REPINTADO:	Mínimo 24 horas
RENDIMIENTO:	13 - 15 m²/Litro. (40 micras)
DILUYENTE:	DY-5 o DY-2
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/d: 300 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas sintéticas uretanadas y especiales de altos sólidos.

Pigmento: Blanco: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.

Colores: Pigmentos de alta calidad, estables a la intemperie y a los soportes alcalinos.

Disolvente: White Spirit.

PROPIEDADES:

- Extraordinario brillo.
- Excelente adherencia, dureza y elasticidad.
- Magnífica brochabilidad, nivelación y cierre.
- Nula formación de burbuja en aplicación.
- Máxima resistencia a la intemperie, lavado, grasas y disolvente.
- Colores inalterables.

APLICACIONES:

Para EXTERIORES e INTERIORES.

Protección y decoración de superficies de metal, madera y otros materiales convenientemente sellados o imprimados donde se requiera un acabado y resistencia extraordinarios.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Puede aplicarse a brocha o a rodillo. La pintura viene **lista al uso**. Si el Esmalte EUROEXPRESS va a ser utilizado como producto para uso exclusivo en instalaciones reguladas por el Real Decreto 117/2003, pueden emplearse equipos de proyección, siendo la dilución recomendada del orden del 10 – 12% de diluyente DY-5 ó del diluyente DY-2.

Superficies metálicas: eliminar el óxido e imprimir convenientemente, excepto con **Superterreno al disolvente, Orfamin Phos I y Orfamin Phos II**.

Superficies de madera nueva, imprimir con nuestra SELLADORA SINTÉTICA; una vez transcurridas 24 horas lijar la superficie y aplicar 2 manos de Euroexpress, dejando entre ellas un tiempo mínimo de repintado de 24 horas.

Sobre superficies ya pintadas en buen estado: lavar, dejar secar, lijar hasta matizar y aplicar directamente 2 capas de Esmalte EUROEXPRESS.

Sobre superficies ya pintadas en mal estado: eliminar completamente el óxido y pintura mal adherida, y a continuación, proceder como si de una superficie nueva se tratase.

Extender convenientemente el producto evitando excesos de capa que puedan alargar los tiempos de secado indicados en ficha técnica.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 o DY-2 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 Litros (sólo blanco), 3 L., 750 ml. y 250 ml.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

