

**FICHA TÉCNICA**

# COLORLAC SATINADO



Nº 11006101


**DESCRIPCIÓN:**

Esmalte secado aire formulado a base de resinas especiales de alto contenido en sólidos, y pigmentos de la más alta calidad que proporciona una excelente protección y un bello acabado satinado de máxima garantía.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>SATINADO B<sub>60</sub>° = 21%</b>
<b>COLOR:</b>	<b>BLANCO y C/COLORES</b> <i>Negro, Marfil, Vainilla, Crema, Gamuza, Ocre, Caoba, Gris Perla, Rojo Inglés, Verde, Verde Norte, Amarillo, Rojo Bermellón, Burdeos, Azul.</i>
<b>VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):</b>	<b>75 - 95 KU según color</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>1,225 - 1,325 Kg / m<sup>3</sup> ± 0,03 según color</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>64,05 %</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>47,40 %</b>
<b>SECADO:</b>	<b>3- 5 horas</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>24 horas</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>11-13 m<sup>2</sup>/Litro.</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>DY-5</b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/d: 300 gr/L.</b>

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Resinas sintéticas especiales.  
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo y pigmentos de alta calidad.  
 Disolvente: White Spirit.

**PROPIEDADES:**

- Magnífica resistencia al roce y al rayado.
- Gran dureza y elasticidad
- Excelente brochabilidad, nivelación y cierre.
- Colores inalterables.
- Muy suave al tacto.

## APLICACIONES:

Excelente para el *lacado decorativo* de puertas, ventanas, muebles de madera y metal tanto en el hogar como en la industria del mueble.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase antes de su aplicación.  
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Puede aplicarse a brocha ó a rodillo.

La pintura viene **lista al uso**, no obstante, si fuera necesaria una adición de diluyente, pueden añadirse pequeñas cantidades del orden del 1% de diluyente DY-2 ó de diluyente DY-5 siendo suficientes estas cantidades para conseguir una correcta viscosidad de aplicación.

Si el ESMALTE COLORLAC SATINADO va a ser utilizado como producto para uso exclusivo en instalaciones reguladas por el Real Decreto 117/2003, pueden emplearse equipos de proyección, siendo la dilución recomendada del orden del 10 – 15% de diluyente DY-5 ó del diluyente DY-2.

Las *superficies de madera nueva* deben imprimarse con nuestra SELLADORA SINTÉTICA, lijando suavemente para eliminar los desperfectos de la superficie. Posteriormente se lava la superficie, se deja secar y se procede a esmaltarla aplicando una ó dos manos de ESMALTE COLORLAC SATINADO.

*Superficies metálicas*: eliminar el óxido e imprimir convenientemente, excepto con **Superterreno al disolvente, Orfamin Phos I y Orfamin Phos II**.

Extender convenientemente el producto evitando excesos de capa que puedan alargar los tiempos de secado indicados en ficha técnica.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-2 o DY-5 inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 15 Litros (sólo blanco), 3 L., 750 ml. y 250 ml.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362  
[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com) [www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

