

FICHA TÉCNICA**Nº 15005801****ANTIMANCHAS P-412**

DY-8



BROCHA



PISTOLA



6-8 m²/L



15 min.



12 h.

DESCRIPCIÓN:

Pintura formulada a base de resinas de clorocaucho de gran efectividad como aislante de manchas de humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B _{60°} = <3%
COLOR:	Blanco.
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	80-90 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,54 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	67%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	43,10%
SECADO:	Al tacto 15 minutos aprox.
REPINTADO:	12 horas.
RENDIMIENTO:	6-8 m²/Litro.
DILUYENTE:	DY-8
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/i: 500 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas alquídicas y de clorocaucho.
Pigmento: Pigmento de alta calidad.
Diluyente: DY-8.

PROPIEDADES:

- Gran poder cubriente.
- Buen comportamiento al repintar.
- Gran facilidad de aplicación, excelente nivelación.

APLICACIONES:

Especialmente adecuada para la eliminación de manchas difíciles de humedad en techos y paredes de cocinas, bares, talleres, recintos sometidos a atmósferas de vapores, etc...

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

No debe aplicarse sobre superficies húmedas ni recalentadas por el sol (soporte Tª superior a + 35°C).

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección, diluyendo el producto con DY-8 de un 5-8 % para aplicación brocha-rodillo, y un 5-8 % para aplicación pistola.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-8 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.
Se presenta en envases de 15 L., 3 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

