

FICHA TÉCNICA

NEGRO MATE

Nº11002999


DESCRIPCIÓN:

Esmalte alquídico-uretanado cuya formulación a base de resinas y pigmentos de excelente calidad, hacen de él un producto de garantía y calidad, para su aplicación en exteriores e interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅° = < 7%
COLOR:	NEGRO INTENSO
VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):	95 ± 5 KU
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,37 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	78,1 %
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	60,1 %
SECADO:	2 - 3 horas
REPINTADO:	24 horas
RENDIMIENTO:	12-15 m²/Litro (40-50 micras)
DILUYENTE:	DY-5 o DY-20
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/d: 300 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas alquídicas uretanadas.
 Pigmento: Negro de humo.
 Disolvente: White Spirit.

PROPIEDADES:

- Excelente brochabilidad, nivelación, cierre y poder de relleno.
- Muy buena resistencia al roce y al rayado.
- Extraordinaria adherencia, dureza, y elasticidad.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Bello acabado mate.
- Intenso color negro. Cubrición total.

APLICACIONES:

Protección y decoración de todo tipo de superficies de madera, y yeso, cemento forja y estructuras metálicas, debidamente selladas ó imprimadas, siempre que se requiera un bello acabado mate y excelente resistencia tanto en exteriores como en interiores.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de su aplicación.

Las superficies a pintar deben encontrarse limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Puede aplicarse a brocha ó a rodillo. La pintura viene **lista al uso**, no obstante, si fuera necesaria una adición de diluyente, pueden añadirse pequeñas cantidades del orden del 1 al 3% de diluyente DY-20 ó de diluyente DY-5 siendo suficientes estas cantidades para conseguir una correcta viscosidad de aplicación.

Si el Esmalte NEGRO MATE va a ser utilizado como producto para uso exclusivo en instalaciones reguladas por el Real Decreto 117/2003, pueden emplearse equipos de proyección, siendo la dilución recomendada del orden del 10 – 15% de diluyente DY-5 ó del diluyente DY-20.

Sobre superficies nuevas: si son metálicas eliminar restos de óxido, si los hubiera, así como restos de grasa en superficie. Imprimir adecuadamente antes de la aplicación de NEGRO MATE.

Sobre superficies viejas: Es necesario eliminar los restos de pinturas viejas si están deterioradas y luego proceder como si de una superficie nueva se tratase.

En caso de presentar un buen aspecto bastaría con lijar suavemente y lavarlas antes de aplicar el esmalte NEGRO MATE.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-5 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 3 L., 750 ml. y 250 ml.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

