

FICHA TÉCNICA

Nº 30002000



EUROSIL
Base D



LIMPIEZA AL AGUA



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



INTERIOR EXTERIOR



6-9 m²/L.



30 min.



3-4 h.



COVS



PINTURA AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica de FACHADAS, formulada con resina acrílica pura, de gran penetrabilidad, adherencia y fijación de soportes arenosos, que permite obtener una amplia gama de colores dentro del sistema tintométrico **Europint Mix_{COLOR}** no realizables con el propio producto Eurosil (Base P).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B₈₅° <3%
VISCOSIDAD (20°C):	75-85 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,31 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	50,60%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	35%
SECADO:	Al tacto 30 minutos.
REPINTADO:	3-4 horas
RENDIMIENTO:	6-9 m²/Litro (para 60-40 micras secas por mano)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas acrílicas puras.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Permite obtener una amplia gama de colores dentro del sistema tintométrico adoptado por **I. Q. EUROCOLOR, S. A.**, siendo dichos colores estables y resistentes a los agentes atmosféricos.
- Gran penetrabilidad debido a su fino tamaño de partícula.
- Extraordinaria adherencia.
- Impermeable al agua y transpirable al vapor de agua.

APLICACIONES:

Adecuada para todo tipo de paramentos de construcción EXTERIORES e INTERIORES, donde se necesite gran adherencia, resistencia al exterior, penetrabilidad y sujeción del soporte, junto con acabados coloreados mates altamente decorativos.

NORMAS DE APLICACIÓN:

En general, las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, grasas, libres de eflorescencias (salitres) y mohos y sin restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia.

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección. La primera mano puede diluirse con agua hasta un 15%. Las siguientes capas pueden aplicarse enteras o diluidas hasta un 5-10%.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

Superficies nuevas de hormigón, cemento, esperar mínimo 28 días hasta su fraguado total.

Eliminar suciedad, grasas, eflorescencia y mohos. En superficies muy pulidas, lijar la superficie para abrir el poro, limpiando el polvo generado.

Aplicar una mano, a modo de imprimación, de imprimación acrílica Aguacryl o Pliofix, para a continuación, acabar con un mínimo de dos manos de Eurosil Base D.

Superficies ya pintadas. Si la pintura está en buen estado y tiene poro, limpiar la superficie y aplicar directamente mínimo dos manos de Eurosil Base D. Si no presenta porosidad (pinturas brillantes y satinadas), lijar la superficie para abrir el poro y favorecer la penetración y adherencia. Limpiar el polvo generado y aplicar mínimo dos manos de Eurosil Base D.

Si la pintura está en mal estado, con desconchados y falta de adherencia, eliminar las partes defectuosas o mal adheridas, el polvo, suciedad, para proceder a continuación como si de una superficie nueva se tratara.

No aplicar con lluvia, ni a pleno sol, ni con temperaturas inferiores a 5°C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 12 Litros, 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

