

**FICHA TÉCNICA**

Nº15005901

**EUROVIAL CLOROCAUCHO**



DY-8



PISTOLA



ADHERENCIA



SUELOS



6 - 8 m<sup>2</sup>/L



30 min.



6 h.



COVS

**DESCRIPCIÓN:**

Pintura especialmente formulada a base de resinas especiales y de cloro caucho y pigmentos de alta calidad, diseñada para la señalización horizontal de tráfico.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>Mate</b>
<b>COLOR:</b>	<b>Blanco, Gris, Amarillo Tráfico, Verde frontón, Rojo Bermellón y Rojo Óxido</b>
<b>VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):</b>	<b>80-105 KU ± 5 KU según color</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>1,30-1,45 gr/ml. ± 0,03 según color</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>63 – 69 % según color</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>44 – 50 % según color</b>
<b>SECADO:</b>	<b>30 minutos</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>6 horas</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>6 - 8 m<sup>2</sup>/Litro.</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>DY-8</b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/i: 500 gr/L.</b>

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Resinas especiales y de cloro caucho.  
 Pigmento: Pigmento de alta calidad, resistentes a las alcalinidades.  
 Disolvente: DY-8.

## PROPIEDADES:

- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos, abrasión producida por el tráfico rodado, alcalinidades de los soportes, humedades, etc.
- Gran adherencia, elasticidad, cubrición y rápido secado.

## APLICACIONES:

Especialmente adecuada para el pintado de señalización de todo tipo de pavimentos de cemento, asfalto, hormigón, etc. en carreteras, aparcamientos exteriores, marcas viales, etc.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Sobre superficies de cemento y/ u hormigón nuevas, abrir poro por medios mecánicos o químicos.

No debe aplicarse sobre superficies húmedas ni recalentadas por el sol (soporte temperatura superior a + 35 °C).

Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección, diluyendo el producto con DY-8 de un 5-10% para aplicación brocha-rodillo, y un 10-15 % para aplicación pistola.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-8 inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Fácilmente Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 15 Litros, 3 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
*Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos*  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

