

**FICHA TÉCNICA**

Nº 15003901

**PISCINAS 2000**

**Clorocaucho**



DY-8  
 DY-15



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



7-8 m<sup>2</sup>/L.



15-30 min.



3 - 4 h



COVS

**DESCRIPCIÓN:**

Pintura formulada a base de resinas especiales en medio solvente y pigmentos de máxima calidad para la protección, impermeabilización y decoración de piscinas de agua dulce y/ o salada.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>MATE B<sub>60</sub><sup>o</sup> = &lt; 12 %</b>
<b>COLOR:</b>	<b>Azul Piscinas, Azul Mediterráneo y Blanco</b>
<b>VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):</b>	<b>95 ± 10 KU según color</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>1,25 gr/ml. ± 0,05 según color</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>60 % ± 2 según color</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>43 % ± 2 según color</b>
<b>SECADO:</b>	<b>15 - 30 minutos</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>3 - 4 horas</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>Por mano: 7 - 8 m<sup>2</sup>/Litro (60 micras)</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>DY-8 o DY-15 para pistola.</b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/i: 500 gr/L.</b>

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Resinas acrílicas puras.

Pigmento: Pigmentos de alta calidad adecuado para las prestaciones del producto.

Disolvente: Hidrocarburos aromáticos.

## PROPIEDADES:

- Totalmente lavable e impermeable al agua.
- Excelente resistencia a los rayos UV.
- Muy buena cubrición, nivelación y extensibilidad.

## APLICACIONES:

Está especialmente diseñada para su aplicación en piscinas de agua dulce y/ o salada y en todas aquellas superficies donde se requiera una perfecta impermeabilidad a la acción del agua.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

- \* Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.
  - \* Para piscinas nuevas es conveniente lavarlas a fondo con una solución de ácido clorhídrico en agua (al 25%) para eliminar la alcalinidad, lavando posteriormente con agua limpia.
  - \* Para piscinas pintadas con anterioridad deberán eliminarse todos los restos de pinturas anteriores si no están en buenas condiciones (desconchados, ampollamiento, etc.) por medios mecánicos (cepillado, rasqueta...). Si la pintura vieja se encuentra en buen estado no hace falta eliminarla.
- \* Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección.
- \* Aplicar dos manos de pintura, la primera disuelta con un 10-15% con DY-8, y la segunda diluida 0-5% con DY-8. Es aconsejable dar la primera mano con brocha para lograr la máxima penetrabilidad de la pintura en la superficie. Entre ambas manos deben transcurrir 4 horas.
- \* Una vez pintada no deberá llenarse la piscina hasta transcurrida al menos una semana en verano y dos en invierno.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpia los útiles con DY-8 inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  
Se presenta en envases de 15 Litros y 3 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

